

LES SOLUTIONS ENDUITS

# ENDUIT MIXTE



## ENDUIT MIXTE OLÉOGLYCÉROPHALIQUE

**PROPRIÉTÉS :** Facilité d'application, bon pouvoir pénétrant. Pâte molle d'une excellente tenue au couteau donnant la possibilité de revenir et de ferrer. Excellente finition pour les laques polyuréthanes acryliques et toute autre peinture.

**DESTINATION :** tous supports (plâtre, bois, ciment, béton, contre plaqué, plaques agglomérées, peinture mate) intérieur - extérieur

### CARACTÉRISTIQUES



<b>Aspect :</b>	Blanc glacé
<b>Densité :</b>	2,24 +/- 0,05
<b>Séchage :</b>	3 à 4 heures suivant température et humidité de l'atmosphère. On peut alors effectuer un ponçage léger.
<b>Dur :</b>	24 heures (ponçage à sec ou à l'eau) Ne pas attendre plus de 48 h car le ponçage deviendrait très difficile.
<b>Valeur limite en UE. :</b>	Pas concerné.
<b>Extrait Sec Poids :</b>	90 % +/- 0,5
<b>Extrait Sec Volume :</b>	73 % +/- 0,5
<b>Conditionnement :</b>	20 Kg - 6 Kg - 1,5 Kg

**CONSERVATION** : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

**CLASSIFICATION AFNOR** : Famille I Classe 1 (NFT 36 005)

**TECHNIQUE  
& SERVICES**  
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

## MISE EN OEUVRE

**Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter systématiquement au DTU 59.1.**

### Application :

- Eviter d'enduire sur des fonds humides.
- Pour un meilleur résultat, appliquer de préférence 2 couches minces d'ENDUIT MIXTE plutôt qu'une seule plus épaisse.
- Pour rebouchage sur bois et fer, mélanger à du mastic vitrier (le bois nu doit être impérativement imprimé).
- Ne pas mélanger à l'ENDUIT MIXTE de l'eau sous une forme quelconque.
- Ne crée pas d'embus.
- En incorporant du colorant universel, vous pouvez créer des décors type stuc.
- Peut être ferré.
- Pour ramollir l'enduit si besoin, utiliser de l'huile de lin.

**Bidons entamés** : une pellicule d'eau protégera l'enduit (à éliminer lors de la réutilisation).

**Matériel** : Lame ou couteau à enduire, couteau américain.

**Dilution** : Prêt à l'emploi, sinon huile de lin.



## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) et aux indications portées sur l'emballage.

**Dangereux** : respecter les précautions d'emploi.

Cette fiche a été établie et corrigée le 21/08/2019. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.

100 RUE DE LA DÉVIATION 93000 BOBIGNY | TÉL : 01 48 91 95 49 | FAX : 01 48 43 99 60  
▶ [WWW.DURALEX-PEINTURES.COM](http://WWW.DURALEX-PEINTURES.COM)

**DURALEX**  
MARQUE DÉPOSÉE