

MURS INTÉRIEURS TRAVAUX SOIGNÉS

MAT DX 94 ST



IMPRESSION ET FINITION GLYCÉROPH TALIQUE ISOLANTE SANS TENSION

PROPRIÉTÉS : Opacité, garnissant, mat profond. Sans reprise sur grandes surfaces, non jaunissant. Peinture sans tension à base d'huile chaulée : s'applique directement sur les badigeons et les supports tachés ou gras sans préparation. Convient aussi pour les logements ayant brûlé.

DESTINATION : Pour tous travaux d'impression et finition pour bois, murs et plafond. Intérieur.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect :	Mat brillance 2 à 60°
Teinte :	Blanc, teintable en pastel avec un colorant universel
Liant :	Résine oléoglycéroph talique (huile chaulée)
Densité :	1,50 +/- 0,05
Séchage :	Temps ouvert : 1 heure selon la température ambiante Hors poussières : 2 heures Mouillé sur mouillé : 30 minutes Sec à coeur : 15 jours
Abrasion humide :	Classe 2 selon norme EN 13.300
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/g : 350 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 350 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	73 % +/- 0,5
Extrait Sec Volume :	47 % +/- 0,5
Rendement Moyen :	10 à 12 m ² / L Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
Conditionnement :	15 L - 3 L - 1 L



CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

CLASSEMENT FEU : M 1

CLASSIFICATION AFNOR : Famille I Classe 4 a (NFt 36 005)

**TECHNIQUE
& SERVICES**
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter systématiquement au DTU 59.1.

Application :

- Dans le cas de fonds très poreux, appliquer deux couches de DX 94 ST à intervalle de 24 heures. Bien agiter avant l'emploi pour casser la thixotropie.
- S'applique directement sur les fonds gras non lessivés, sur de la suie restante dans le support après dépoussiérage par aspiration dans les logements qui ont pris feu.
- S'applique directement sur des badigeons.

Cette peinture peut être recouverte par une peinture acrylique en cas de rénovation, ou du papier-peint ou un autre revêtement collé.

Matériel : Rouleau antigoutte 12 mm ou polyester tissé 13 mm, brosse soie.

Nettoyage : White-spirit.

Dilution : Prêt à l'emploi.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

Dangereux : respecter les précautions d'emploi.

Cette fiche a été établie et corrigée le 21/08/19. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.