

MURS INTÉRIEURS

# DX G-HYDRO GARNISSANT SATIN



## PEINTURE ALKYDE ACRYLIQUE POCHÉE




**PROPRIÉTÉS :** Aspect poché fin comme un glycéro - Facilité d'emploi - Opacifiante - Microporeuse - Rapidité de séchage - Sans jaunissement - Pas de reprise ni d'embus - Ne jaunit pas - Pas d'odeur Lessivable. Additif antirouille incorporé.

**DESTINATION :** Pour travaux d'intérieur murs et plafonds.

G HYDRO GARNISSANT SATIN peut être appliqué sur des matériaux très divers tels que : ciment, plâtre, bois, aggloméré... préalablement imprimés.

### CARACTÉRISTIQUES



**ASPECT :** Satiné poché fin brillance 19

**LESSIVABILITE :** Classe 1 selon norme ISO 11998

**OPACITE :** Classe 2 selon NF EN ISO 6504-3

**DENSITÉ :** 1,26 +/- 0,05

**SEC AU TOUCHER :** 25 minutes

**RECOUVRABLE :** 35 minutes

**VALEUR LIMITE EN UE. :** Catégorie A/a : 30 g/l 2010

Ce produit contient au maximum 20 g/l de COV

**EXTRAIT SEC POIDS :** 52,59 % +/- 0,05 (blanc)

**EXTRAIT SEC VOLUME :** 40,7 % +/- 0,05 (blanc)

**RENDEMENT MOYEN :** 13 m<sup>2</sup> / L. Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.

**CONDITIONNEMENT :** 15 L - 3 L

**CONSERVATION** : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

**CLASSEMENT FEU** : M 1

**CLASSIFICATION AFNOR** : Famille I Classe 4 a (NFT 36 005)

**TECHNIQUE  
& SERVICES**  
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

## MISE EN OEUVRE

**Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (Réf. DTU 59.1)**

**PRÉPARATION DES FONDS** : Pour avoir une bonne adhérence, les supports doivent être propres, dépoussiérés et exempts de souillures grasses.

- Lessiver et poncer très soigneusement les fonds.

**APPLICATION** : Appliquer une couche sur un fond imprimé avec le DX G-HYDRO IMPRIM. Sur une peinture existante satinée ou brillante casser la brillance au papier de verre.

Éviter d'appliquer DX-G HYDRO SATIN par temps de gel, sur supports gelés ou en cours de dégel. Ne pas appliquer à une température inférieure à + 6 °.

**MATÉRIEL** : Rouleau acryl 13 mm ou haute densité 12 mm, brosse, pistolet.

**NETTOYAGE** : à l'eau.



## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) et aux indications portées sur l'emballage.

M.I.T. < 15 ppm

Cette fiche a été établie et corrigée le 25/11/2019. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.

100 RUE DE LA DÉVIATION 93000 BOBIGNY | TÉL : 01 48 91 95 49 | FAX : 01 48 43 99 60  
▶ [WWW.DURALEX-PEINTURES.COM](http://WWW.DURALEX-PEINTURES.COM)

**DURALEX**  
MARQUE DÉPOSÉE