

MURS INTÉRIEURS LES SOLUTIONS SPÉCIALISÉES

DX AIR CLEAN VELOURS



PEINTURE DÉPOLLUANTE ET ANTIBACTÉRIENNE DE FINITION VELOUTÉE

PROPRIÉTÉS : Peinture de finition qui assainit l'air intérieur en détruisant le Formaldéhyde. Fonction antibactérienne avec une efficacité > 99,9% - Temps ouvert long - Lessivable - Sans odeur Sans reprise.

DESTINATION : Murs et plafonds intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES



Aspect :	Veloutée, brillance 9
Teinte :	Blanc (teintes sur commande)
Densité :	1,35 +/- 0,05 (blanc)
Séchage :	Sec : 1 heure
Recouvrable :	12 heures
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/a : 30 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 10 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	58 % +/- 2
Extrait Sec Volume :	43 % +/- 2
Rendement Moyen :	11 m ² / L soit environ 39 microns par couches Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
Test d'absorption de Formaldéhyde :	Rapport n° 13-ON-4155-02 CLEAN AIR
Résistance à l'abrasion humide :	classe 1
Certification	
Ecolabel Européen :	Licence n°05/05
Conditionnement :	10 L - 3 L

CONSERVATION : 24 mois en emballage fermé à l'abri du gel.
CLASSIFICATION AFNOR : Famille I Classe 7 b 2 (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (Réf. DTU 59.1)

PRÉPARATION DES FONDS :

- Pour avoir une bonne adhérence, les supports doivent être propres, dépoussiérés et exempts de souillures grasses.
- Lessiver et poncer très soigneusement les fonds.
- Dans le cas de fonds poreux ou bruts, appliquer une 1^{ère} couche de DX FIX.
- Application sur une ancienne peinture : possible si finition mate.

APPLICATION :

- Appliquer 1 ou deux couches selon la finition voulue.
Ne pas appliquer à une température inférieure à + 6 °.

MATÉRIEL : Rouleau poil moyen 13 mm Polyester tissé pour un aspect pommelé, rouleau poils courts 10 mm Microfibres pour un aspect lisse. Brosse acrylique. Pistolet airless (dilution 5 à 10 %).

NETTOYAGE : Eau.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 02/11/17. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.