

MURS INTÉRIEURS LES SOLUTIONS SPECIALISEES

# DURAFLEX MED




## PEINTURE ANTIBACTERIENNE POUR MILIEU MEDICAL

**PROPRIÉTÉS :** Peinture polyuréthane mono-composant en phase aqueuse aux ions d'argent, garantie d'une très grande efficacité contre les bactéries. Très grande résistance aux nettoyages intensifs et aux produits désinfectants. Lessivable.

**DESTINATION :** Pour travaux d'intérieur sur murs et plafonds aussi bien chez un particulier que dans un hôpital (chambre ou bloc opératoire).

### CARACTÉRISTIQUES



<b>Aspect :</b>	Satiné, brillance 15
<b>Teinte :</b>	Blanc, teintes sur commande
<b>Densité :</b>	1,38
<b>Séchage :</b>	Hors poussières : 30 mn
<b>Sec :</b>	1 heure
<b>Recouvrable :</b>	6 heures
<b>Valeur limite en UE. :</b>	Catégorie A/a : 30 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 4 g/l de COV
<b>Extrait Sec Poids :</b>	63 %
<b>Extrait Sec Volume :</b>	49 %
<b>Rendement Moyen :</b>	7 m <sup>2</sup> / kg soit environ 50 microns par couche Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
<b>Conditionnement :</b>	20 kg

**CONSERVATION** : 24 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

**CLASSEMENT FEU** : M 1

**CLASSIFICATION AFNOR** : Famille I Classe 7b2 (NFT 36 005)

**TECHNIQUE  
& SERVICES**  
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

## MISE EN OEUVRE

**Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (Réf. DTU 59.1)**

### Préparation des fonds :

- Pour avoir une bonne adhérence, les supports doivent être propres, dépoussiérés et exempts de souillures grasses.
- Sur peinture existante adhérente : poncer légèrement le film afin de la mater.
- Lessiver et poncer très soigneusement les fonds.
- Dans le cas de fonds très poreux, appliquer une 1ère couche de DX FIX.
- Sur métal, utiliser notre primaire U 103 HYDRO au préalable.

### Application :

- Appliquer une ou deux couches selon le soin désiré.

Ne pas appliquer à une température inférieure à + 10 °C.

**Matériel** : En intérieur : rouleau antigoutte 12 mm ou polyester tissé 13 mm, brosse polyester, pistolet pneumatique (3-6 bars, buse 1,6 mm).

**Nettoyage** : Eau.

**Dilution** : 5 % max



## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 04/11/20. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.

100 RUE DE LA DÉVIATION 93000 BOBIGNY | TÉL : 01 48 91 95 49 | FAX : 01 48 43 99 60  
[WWW.DURALEX-PEINTURES.COM](http://WWW.DURALEX-PEINTURES.COM)

**DURALEX**  
MARQUE DÉPOSÉE