

LES SPECIALITES

PEINTURE TABLEAU BLANC



PEINTURE POLYURETHANE 2K ACRYLIQUE BLANCHE POUR TABLEAU

PROPRIÉTÉS : Application facile au rouleau ou au pistolet. Excellente effaçabilité. Très bonne résistance à l'abrasion. Formulation en phase aqueuse : adapté aux chantiers H.Q.E.

DESTINATION : Réalisation et réparation de tableaux pour marquage au feutre affaçable. Intérieur uniquement.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Blanc, brillant 90 (TB), existe en incolore (TI)

Densité : 1,21

Séchage : Sec : 3 heures

Recouvrable : 4 heures

Valeur limite en UE. : Catégorie A/j : 140 g/l 2010

Ce produit contient au maximum 140 g/l de COV

Extrait Sec Poids : 58 % +/- 2


Extrait Sec Volume : 48 % +/- 2

Rendement Moyen : 8 m² / kg soit environ 50 microns par couches

Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.

Conditionnement : Blanc kit (0,625+0,250) - (2,5+1)

Incolore kit (0,500+0,250) - (2+1)



CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.
CLASSEMENT FEU : M 1
CLASSIFICATION AFNOR : Famille I Classe 6 a2 (NFT 36 005)

**TECHNIQUE
& SERVICES**
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (Réf. DTU 59.1)

Application :

- Mélanger les deux produits (résine + durcisseur) à 300 tours/minute pendant une minute puis laisser le produit reposer pendant 10 minutes avant de l'appliquer.
- La durée de vie du mélange est de 3 heures.
- Appliquer deux couches espacées de 24 heures. Passé 48 heures un dépolissage sera réalisé sur la première couche afin de permettre à la deuxième couche d'adhérer parfaitement.
- Sur une ancienne peinture poncer légèrement pour la mater.
- Sur bois brut égréner puis imprimer avec une impression acrylique.

Ne pas écrire sur le tableau avant 10 jours de séchage.

Ne pas appliquer à une température inférieure à + 15 °C et maximum à +30°C.
HR < 75 %.

Matériel : Rouleau laqueur mohair ou polyester tissé 4 mm.

Nettoyage : Eau.

Dilution : Brosse / Rouleau : 10 %

Pistolet pneumatique : 15 à 20 % buse 1.6 à 2

Pistolet airless : 10 à 15 % buse 511 à 150 bars



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 27/10/20. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.

100 RUE DE LA DÉVIATION 93000 BOBIGNY | TÉL : 01 48 91 95 49 | FAX : 01 48 43 99 60
WWW.DURALEX-PEINTURES.COM

DURALEX
MARQUE DÉPOSÉE