



PEINTURE DE SOL ALKYDE URÉTHANE MONOCOMPOSANTE SOLVANTÉE SATINÉE

PROPRIÉTÉS : Feuil garnissant très dur - Bonne résistance à l'usure et à l'abrasion - Bonne résistance à l'eau, l'huile, graisse et solvant, hydrocarbures... Antipoussière.

DESTINATION : Sols intérieurs et extérieurs (ateliers, garages, etc...) soumis à un trafic léger.

CARACTÉRISTIQUES



Aspect :	Satiné tendu, brillance 20 - 25
Teinte :	Blanc 9010, Gris 7035, Gris 7040, Ivoire 1015
Densité :	1,37 +/- 0,05 (blanc)
Séchage :	Au toucher : 4 heures
Recouvrable :	24 heures
Dureté définitive :	7 jours
Ouverture au trafic :	72 heures après application de la dernière couche
Valeur limite en UE :	Catégorie A/i : 500 g/l 2010 Ce produit contient au maximum : 400 g/l de COV
Extrait Sec en poids :	75 % +/- 0,5 (blanc)
Extrait Sec en volume :	57% +/- 0,5 (blanc)
Rendement moyen :	9 à 10 m ² / L en fonction du support, soit environ 57 microns par couche
Conditionnement :	15 L - 3 L

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

CLASSIFICATION AFNOR : Famille I Classe 6 a (NFt 36 005)

**TECHNIQUE
& SERVICES**
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter systématiquement au DTU 59.3.

Application :

- Les sols doivent être secs, cohérents et non gras.
- Pour les chapes neuves : éliminer les laitances avec le DEXOL.
- Pour les tâches de gras, utiliser le MUSCLOR.
- Afin d'améliorer l'accrochage, il est conseillé d'appliquer le SOL PRIMER HYDRO.
- En cas de fond bloqué (non poreux) utiliser le PLANIKA PRIM+.
- Si les sols sont humides (>4 %), utiliser le PLANIKA PRIM+.
- Le SOL PRO s'applique en deux couches espacées de 24 heures. Si on dépasse 36 heures : poncer légèrement afin de mater le support et donner de l'accrochage.
- Ne pas appliquer directement sur chape anhydrite ou ragréage à base de sulfate de calcium, appliquer une couche de PLANIKA PRIM+ au préalable.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 6 °.

Matériel : Rouleau antigoutte 12 mm ou polyester tissé 13 mm, brosse soie.

Nettoyage : White-spirit.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

Dangereux : respecter les précautions d'emploi.

Cette fiche a été établie et corrigée le 22/08/19. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.

100 RUE DE LA DÉVIATION 93000 BOBIGNY | TÉL : 01 48 91 95 49 | FAX : 01 48 43 99 60
▶ WWW.DURALEX-PEINTURES.COM

DURALEX
MARQUE DÉPOSÉE