

LES SOLUTIONS SOL FINITION

DX SOL HYDRO



PEINTURE DE SOL POLYURÉTHANE ACRYLIQUE SATINÉE

PROPRIÉTÉS : Sans odeur - Grande résistance à l'usure et à l'abrasion - Intérieur, extérieur - Excellente adhérence - Séchage rapide (deux couches le même jour). Antipoussière. Résiste à l'huile.

DESTINATION : Sols intérieurs et extérieurs (ateliers, garages, magasins, sols industriels, etc...) soumis à un trafic important.

CARACTÉRISTIQUES



Aspect :	Satiné tendu, brillance 20-25
Teinte :	Nuancier Sol ou toute teinte sur commande
Réflectance :	Blanc : 93 %
Densité :	1,25 +/- 0,05 (blanc)
Séchage :	Au toucher : 1 heure
Recouvrable :	minimum 4 heures, maximum 24 heures
Dureté définitive :	7 jours
Ouverture au trafic :	72 heures après application de la dernière couche
Valeur limite en UE :	Catégorie A/i : 140 g/l 2010 Ce produit contient au maximum : 63 g/l de COV
Extrait Sec en poids :	49,5 % +/- 0,5 (blanc)
Extrait Sec en volume :	37,5 % +/- 0,5 (blanc)
Rendement moyen :	7 à 8 m ² / L en fonction du support, soit environ 54 microns par couche
Conditionnement :	15 L - 3 L - 1 L



CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

CLASSEMENT FEU : M 1

CLASSIFICATION AFNOR : Famille I Classe 6 a (NFT 36 005)

**TECHNIQUE
& SERVICES**
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (Réf. DTU 59.3)

Application :

- Les sols doivent être secs, cohérents et non gras.
 - Pour les chapes neuves : éliminer les laitances avec le DEXOL.
 - Pour les tâches de gras, utiliser le MUSCLOR.
 - Afin d'améliorer l'accrochage, il est conseillé d'appliquer le SOL PRIMER HYDRO.
 - En cas de fond bloqué et / ou humide utiliser le PLANIKA PRIM +.
 - Le DX SOL HYDRO s'applique impérativement en deux couches.
 - Ne pas appliquer directement sur chape anhydrite ou ragréage à base de sulfate de calcium, appliquer au préalable une couche de PLANIKA PRIM+.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 10 °.

Matériel : Rouleau antigoutte 12 mm ou polyester tissé 13 mm, brosse polyester.

Nettoyage : Eau.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 08/03/19. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.

100 RUE DE LA DÉVIATION 93000 BOBIGNY | TÉL : 01 48 91 95 49 | FAX : 01 48 43 99 60
WWW.DURALEX-PEINTURES.COM

DURALEX
MARQUE DÉPOSÉE