

MURS INTÉRIEURS TRAVAUX SOIGNÉS

# DX PRIM



## IMPRESSION UNIVERSELLE GLYCÉRO MICROPOREUSE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

**PROPRIÉTÉS :** Pouvoir mouillant élevé favorisant l'accrochage et la pénétration - Résiste sur fonds pulvérulents ou silicatés - Insaponifiable - Blocage des fonds poudreux ou farinants.

**DESTINATION :** Sous-couche adaptée à toute finition et tous supports en intérieur et extérieur : enduits, plâtres, crépis, tissus, papiers-peints et tous types de peintures.

### CARACTÉRISTIQUES



<b>Aspect :</b>	Mat, garnissant
<b>Teinte :</b>	Blanc
<b>Liant :</b>	Résine oléoglycérophatallique
<b>Densité :</b>	1,70 +/- 0,05
<b>Séchage :</b>	Hors poussières : 1 heure
<b>Sec :</b>	5 heures
<b>Recouvrable :</b>	24 heures
<b>Valeur limite en UE. :</b>	Catégorie A/g : 350 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 331 g/l de COV
<b>Extrait Sec Poids :</b>	80 % +/- 0,5
<b>Extrait Sec Volume :</b>	58 % +/- 0,5
<b>Rendement Moyen :</b>	14 à 15 m <sup>2</sup> / L environ 46 microns par couche Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
<b>Conditionnement :</b>	15 L - 3 L - 1 L

**CONSERVATION** : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

**CLASSEMENT FEU** : M 1

**CLASSIFICATION AFNOR** : Famille I Classe 4 a (NFt 36 005)

**TECHNIQUE  
& SERVICES**  
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

## MISE EN OEUVRE

**Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter systématiquement au DTU 59.1.**

### Application :

- Après grattage et dépeussierage des vieux fonds, appliquer directement sur le support brut (plâtre, ciment, béton...).
- Sur support humide, appliquer le FIXXO.
- Une couche suffit.

**Matériel** : Rouleau antigoutte 12 mm ou polyester tissé 13 mm, brosse soie.

**Nettoyage** : White-spirit.

**Dilution** : Prêt à l'emploi.



## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 18/02/19. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.

100 RUE DE LA DÉVIATION 93000 BOBIGNY | TÉL : 01 48 91 95 49 | FAX : 01 48 43 99 60  
▶ [WWW.DURALEX-PEINTURES.COM](http://WWW.DURALEX-PEINTURES.COM)

**DURALEX**  
MARQUE DÉPOSÉE