

► LES SOLUTIONS FAÇADES FINITION

DX LASURE BÉTON



LASURE DE DÉCORATION DES MURS EN BÉTON BRUT



PROPRIÉTÉS : Met en valeur les parements de béton sans dénaturer leur structure. La lasure protège le béton contre les eaux de ruissellement et la pollution atmosphérique. Perméable à la vapeur d'eau, elle favorise l'évacuation de l'humidité résiduelle.

DESTINATION : Ouvrages en béton brut. Intérieur et extérieur.

CARACTÉRISTIQUES



Teinte(s) :	Incolore - Toutes teintes et 3 niveaux d'opacité
Aspect :	Satin
Densité :	1,017 (Incolore)
Séchage :	Sec : 30 minutes
Recouvrable :	4 heures
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/i : 130 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 22 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	42 % +/- 2%
Extrait Sec Volume :	41 % +/- 2%
Rendement Moyen :	10 m ² / L. Peut varier en fonction de la porosité et état de surface du support.
Conditionnement :	15 L
Matériel :	Brosse, rouleau, pistolet sans air (Diam. de buse 9 à 11 ⁽¹⁾ - Pression 120 à 160 bars ⁽¹⁾)
Nettoyage :	Eau. Si le produit est sec, utiliser des moyens mécaniques.
Température ambiante :	Minimum : 10°C - Maximum : 30°C
Hygrométrie :	Inférieure à 85%

(1) 1/1000ème de pouce pour pistolet sans air

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

CLASSIFICATION AFNOR : Famille I Classe 1.4a (NFT 36 005)

CLASSEMENT FEU : M1 sur support classé M0⁽²⁾.

MISE EN OEUVRE

Préparation de la surface

Avant application, la température du support devra être amenée à la température du lieu d'application, au moins 3°C au-dessus du point de rosée, avec un minimum de 15°C et un maximum de 30°C.

Les supports doivent être propres, secs, adhésifs, absorbants et exempts de laitance de ciment friable ainsi que toutes substances non adhérentes telles que huiles de décoffrages ou poussières.

En règle générale, un traitement préliminaire s'avère nécessaire :

- égrenage des bétons et enduits
- broyage et dépoussiérage soignés.

Sur béton traité (par des durcisseurs, surfaceurs, etc.), il est nécessaire de procéder, après nettoyage soigné, à un test de compatibilité et d'adhérence sur une petite surface.

Application :

Sur béton brut propre et sain - 2 couches de DX LASURE BÉTON (Réf. 1182000)

Si nécessaire : - Selon l'aspect et la porosité des fonds, appliquer préalablement

- 1 couche de DX LASURE BÉTON INCOLORE (Réf. 118200000)
Puis les 2 couches de DX LASURE BÉTON (Réf. 1182000).

Selon l'aspect et les teintes du béton, appliquer préalablement

- 1 couche de lasure DX LASURE BÉTON teinte EGALISATEUR GRIS (Réf. 118200100)

Puis les 2 couches de DX LASURE BÉTON (Réf. 1182000)

La lasure béton gris égalisateur de fonds permet d'homogénéiser le support en masquant les irrégularités de teinte du béton.

⁽²⁾ La peinture appliquée en quantité inférieure à 750 g/m² (humides) sur un support de classement M0 engendre un classement conventionnel M1

PRECAUTIONS PARTICULIÈRES

DX LASURE BÉTON n'est pas adapté pour une utilisation sur sol.

En raison de la grande diversité des aspects et des teintes des bétons et des différents niveaux d'opacité proposés, il est vivement recommandé de tester au préalable le système complet sur une petite surface (2 m² au minimum) avant de généraliser à l'ensemble du chantier.

La teinte finale dépend du grammage déposé par couche, il est donc nécessaire d'appliquer le produit de façon régulière pour obtenir un aspect uniforme.

Les teintes soutenues et foncées augmentent fortement l'absorption de la chaleur et peuvent conduire à des dégradations du revêtement, voire du support. Elles sont donc déconseillées en extérieur.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage

Cette fiche a été établie et corrigée le 22/06/2021. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.