

LES SOLUTIONS FAÇADE SOLUTIONS SPÉCIALISÉES

BARDEX HYDRO



PRIMAIRE D'ACCROCHAGE ET FINITION SATINÉE SPÉCIAL BARDAGE EN PHASE AQUEUSE

PROPRIÉTÉS : Un seul produit pour l'accrochage et la finition
- Existe dans toutes les teintes.

DESTINATION : Bardage nu ou pré-laqué.

CARACTÉRISTIQUES



Aspect :	Satin tendu
Teintes :	Toutes teintes sur commande
Liant :	Acrylique
Densité :	1,30 +/- 0,05
Séchage :	Hors poussières : 15 mn
Sec au toucher :	1 heure
Recouvrable :	6 heures
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/i : 140 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 35 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	56 % +/- 0,5
Extrait Sec Volume :	43 % +/- 0,5
Rendement Moyen :	8 à 10 m ² / L environ 50 microns par couche Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
Conditionnement :	15 L - 3 L

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.
CLASSIFICATION AFNOR : Famille I Classe 7 b 1 (NFT 36 005)

**TECHNIQUE
& SERVICES**
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (Réf. DTU 59.1)

Application :

- Appliquer directement sur support préparé.
- Les surfaces doivent être propres et dépoussiérées.
- Les points de rouille doivent être recouverts de METO 9.
- Sur galva neuf, dérochage au DEXOL, puis rincer et laisser sécher.
- Sur pré-laqué, faire un essai au préalable ou décaper.
Ne pas appliquer à une température inférieure à +6°.

Matériel : Rouleau antigoutte 12 mm ou polyester 13 mm, brosse polyester, pistolet airless.

Nettoyage : Eau.

Dilution : Prêt à l'emploi.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 19/03/19. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.

100 RUE DE LA DÉVIATION 93000 BOBIGNY | TÉL : 01 48 91 95 49 | FAX : 01 48 43 99 60
WWW.DURALEX-PEINTURES.COM

DURALEX
MARQUE DÉPOSÉE