

LES SOLUTIONS ENDUITS

# U-LYS



## ENDUIT AUX ALKYDES URÉTHANES

**PROPRIÉTÉS** : accrochage exceptionnel sur tous supports. évite l'application d'un primaire. Facilité d'application. Pâte molle d'une excellente tenue au couteau donnant la possibilité de revenir et de ferrer.

**DESTINATION** : tous supports : fer, pâte de verre, carrelage, PVC etc...

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Glacé

Densité : 2,09 +/- 0,05

Séchage : Redoublage : 1 heure

Sec : de 3 à 4 heures

Dur : 24 heures (ponçage à sec ou à l'eau)


Ne pas attendre plus de 48 heures car le ponçage deviendrait difficile.

Valeur limite en UE. : Pas concerné.

Extrait Sec Poids : 90 % +/- 0,5

Extrait Sec Volume : 72 % +/- 0,5

Conditionnement : 1,5 Kg



**CONSERVATION** : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

**CLASSIFICATION AFNOR** : Famille III Classe 1 (NFt 36 005)

**TECHNIQUE  
& SERVICES**  
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

## MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter systématiquement au DTU 59.1.

### APPLICATION :

- Pour un meilleur résultat, appliquer de préférence deux couches minces d' U-LYS plutôt qu'une seule plus épaisse.
- Il est déconseillé de mélanger à l'enduit de l'eau sous une forme quelconque.
- Ne pas enduire sur des fonds humides.

Ne pas appliquer par une température inférieure à 6°C.

Matériel : Lame ou couteau à enduire.

Nettoyage : White-spirit.



### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) et aux indications portées sur l'emballage.

Dangereux : respecter les précautions d'emploi.

Cette fiche a été établie et corrigée le 21/08/19. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.

100 RUE DE LA DÉVIATION 93000 BOBIGNY | TÉL : 01 48 91 95 49 | FAX : 01 48 43 99 60  
▶ [WWW.DURALEX-PEINTURES.COM](http://WWW.DURALEX-PEINTURES.COM)

**DURALEX**  
MARQUE DÉPOSÉE