


► MURS INTÉRIEURS TRAVAUX SOIGNÉS

MAT DX 94ST



IMPRESSION ET FINITION GLYCÉROPH TALIQUE ISOLANTE SANS TENSION

PROPRIÉTÉS : Opacité, garnissant, mat profond. Sans reprise sur grandes surfaces, non jaunissant. Peinture sans tension à base d'huile chaulée : s'applique directement sur les badigeons et les supports tachés ou gras sans préparation. Convient aussi pour les logements ayant brûlé.

DESTINATION : Pour tous travaux d'impression et finition pour bois, murs et plafond. Intérieur.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect :	Mat brillance 2% sous 60°
Teinte :	Blanc (teintable en pastel avec un colorant universel)
Densité :	1,69 +/- 0,05
Séchage :	Temps ouvert : 1 heure selon la température ambiante Hors poussières : 2 heures Mouillé sur mouillé : 30 minutes Sec à coeur : 15 jours
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/g : 350 g/l 2010 Ce produit contient au maximum : 340 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	79 % +/- 2%
Extrait Sec Volume :	55 % +/- 2%
Rendement Moyen :	10 à 12 m ² / L. Il varie en fonction du type et de l'état de la surface, de l'absorption du support et du mode d'application.
Conditionnement :	15 L - 3 L - 1 L



CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel

CLASSEMENT FEU : M1 sur support classé M0, suivant annexe 3-II de l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

CLASSIFICATION : Famille I Classe 4a (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1.

Application :

- Dans le cas de fonds très poreux, appliquer deux couches de DX 94 ST à intervalle de 24 heures. Bien agiter avant l'emploi pour casser la thixotropie.
- S'applique directement sur les fonds gras non lessivés, sur de la suie restante dans le support après dépoussiérage par aspiration dans les logements qui ont pris feu.
- S'applique directement sur des badigeons.

Cette peinture peut être recouverte par une peinture acrylique en cas de rénovation, du papier-peint ou un tout autre revêtement collé.

Matériel : Rouleau antigoutte 12 mm ou polyester tissé 13 mm, brosse soie.

Nettoyage : White-spirit

Dilution : Prêt à l'emploi



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

Dangereux : respecter les précautions d'emploi.

Cette fiche a été mise à jour le 27/07/2023. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.