

# DURACRYL MAT



## PEINTURE MATE AUX COPOLYMÈRES ACRYLIQUES

**PROPRIÉTÉS :** Facilité d'emploi - Opacifiante – Microporeuse. Rapidité de séchage - Sans jaunissement - Spécial façade.

**DESTINATION :** Pour travaux d'intérieur et d'extérieur. DURACRYL MAT peut être appliqué sur des matériaux très divers tels que : ciment, plâtre, bois, aggloméré, etc.

### CARACTÉRISTIQUES



<b>Aspect :</b>	Mat profond, brillance 3% à 60°
<b>Teintes :</b>	Blanc, teintes sur demande
<b>Densité :</b>	1,41 +/- 0.05 (blanc)
<b>Séchage :</b>	Hors poussières : 20 mn
<b>Sec :</b>	3 heures
<b>Recouvrable :</b>	6 à 9 heures selon l'hygrométrie et la température
<b>Valeur limite en UE. :</b>	Catégorie A/a : 30 g/l 2010. Ce produit contient au maximum 29 g/l de COV
<b>Extrait Sec Poids :</b>	57 % +/- 2% (blanc)
<b>Extrait Sec Volume :</b>	39 % +/- 2% (blanc)
<b>Rendement Moyen :</b>	9 à 10 m <sup>2</sup> / L pour une épaisseur de 50µm secs. Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
<b>Conditionnement :</b>	15 L – 3 L – 1L



**CONSERVATION** : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

**CLASSEMENT FEU** : Suivant annexe 3 de l'arrêté du 21 novembre 2002 : M1 sur support classé M0. La peinture appliquée en quantité inférieure à 750 g/m<sup>2</sup> (humides) sur un support de classement M0 engendre un classement conventionnel M1.

**CLASSIFICATION** : Famille I Classe 7b2 (NFT 36 005)

## MISE EN OEUVRE

**Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1.**

### Préparation des fonds :

- Pour avoir une bonne adhérence, les supports doivent être propres, dépoussiérés et exempts de souillures grasses.
- Lessiver et poncer très soigneusement les fonds.
- Dans le cas de fonds très poreux, appliquer une 1<sup>ère</sup> couche de DX FIX.
- Sur métal, utiliser notre primaire U 103 HYDRO au préalable.

### Application :

- En extérieur, ne pas appliquer DURACRYL MAT par temps de gel, sur supports gelés ou en cours de dégel.
- En intérieur, appliquer une ou deux couches selon l'effet désiré.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 6 °C.

### Matériel :

- En intérieur : rouleau antigoutte 12 mm ou polyester tissé 13 mm, brosse polyester, pistolet.
- En extérieur : polyamide texturé 20 mm ou polyamide méché 20 ou 24 mm.

**Nettoyage** : Eau



## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) et aux indications portées sur l'emballage. La Fiche de Données Environnementales et Sanitaires est consultable sur [www.inies.fr](http://www.inies.fr).

Cette fiche a été établie et corrigée le 27/07/2023. Elle annule toutes les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.