


## SOLUTIONS MURS ET FAÇADES – FINITIONS

# DURACRYL VELOURS



Peinture veloutée aux copolymères acryliques.



**PROPRIÉTÉS :** Facilité d'emploi - Opacifiante – Microporeuse. Rapidité de séchage - Sans jaunissement - Spécial façade.

**DESTINATION :** Pour travaux d'intérieur et d'extérieur. DURACRYL VELOURS peut être appliqué sur des matériaux très divers tels que : ciment, plâtre, bois, aggloméré, etc.

## CARACTÉRISTIQUES



Int / Ext



<b>Aspect :</b>	Velours, brillance 10% à 60°
<b>Teintes :</b>	Blanc, teintes sur demande
<b>Lessivabilité :</b>	Classe 2 selon norme ISO 11998
<b>Densité :</b>	1,40 +/- 0.05 (blanc)
<b>Séchage :</b>	Hors poussières : 20 min Sec en 3 heures
<b>Sec et recouvrable :</b>	6 à 9 heures selon l'hygrométrie et la température.
<b>Valeur limite en UE. :</b>	Catégorie A/a : 30 g/l 2010. Ce produit contient au maximum 29 g/l de COV
<b>Extrait Sec Poids :</b>	60 % +/- 2% (blanc)
<b>Extrait Sec Volume :</b>	44 % +/- 2% (blanc)
<b>Rendement Moyen :</b>	8 à 9 m <sup>2</sup> / L pour une épaisseur de 50µm secs. Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
<b>Conditionnement :</b>	15 L – 3 L – 1L

## SOLUTIONS MURS ET FAÇADES – FINITIONS

**DURACRYL VELOURS**

**CONSERVATION** : 12 mois en emballage fermé non ouvert à l'abri du gel.

**CLASSEMENT AU FEU** : M1 sur support classé M0, suivant annexe 3-II de l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

**CLASSIFICATION** : Famille I Classe7b2 (NFT 36 005)

**MISE EN OEUVRE**

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1.

**Préparation des fonds :**

- Pour avoir une bonne adhérence, les supports doivent être propres, dépoussiérés et exempts de souillures grasses.
- Lessiver et poncer très soigneusement les fonds.
- Dans le cas de fonds très poreux, appliquer une 1ère couche de DX FIX.
- Sur métal, utiliser notre primaire U 103 HYDRO au préalable.


**Application :**

- En extérieur, ne pas appliquer DURACRYL VELOURS par temps de gel, sur supports gelés ou en cours de dégel.
- En intérieur, appliquer une ou deux couches selon l'effet désiré.

**Matériel :**

- En intérieur : rouleau antigoutte 12 mm ou polyester tissé 13 mm, brosse polyester, pistolet.
- En extérieur : polyamide texturé 20 mm ou polyamide méché 20 ou 24 mm.

**Nettoyage** : Eau

**HYGIÈNE ET SÉCURITÉ**

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) et aux indications portées sur l'emballage.

La Fiche de Données Environnementales et Sanitaires est consultable sur [www.inies.fr](http://www.inies.fr).

Cette fiche a été établie et corrigée le 08/04/2024. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.