

► MURS INTÉRIEURS FINITION SOIGNÉE

DX 20 BB VELOURS



PEINTURE-LAQUE DE FINITION GLYCEROPHTALIQUE A HAUTES PERFORMANCES

PROPRIÉTÉS : Excellent tendu - Pouvoir garnissant et opacifiant - Blancheur durable - Très peu jaunissant - Très bonne imprégnation du bois.

DESTINATION : Intérieur et extérieur - Travaux neufs et de rénovation – Pour la protection et la décoration de tous supports traditionnels utilisés en bâtiment : boiseries, huisseries métalliques, etc

CARACTÉRISTIQUES



Composition :	Contient 58% de carbone biosourcé mesuré selon la norme NF EN 16640 Liant alkyde long en huile biosourcé Solvant organique biosourcé Charges issues du recyclage de déchets de carrières et de coquilles Saint Jacques.
Aspect :	Velours
Teinte :	Blanc – toutes teintes
Lessivabilité :	Classe 1 selon norme ISO 11998
Densité :	1,62 +/- 0,05
Séchage :	Au toucher : 6 heures A cœur : 12 heures
Recouvrable :	Min 4 heures
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/a :300 g/l 2010 Ce produit contient au maximum : 300 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	81 % +/- 2 %
Extrait Sec Volume :	66 % +/- 2 %
Rendement Moyen :	10 à 12 m ² / L pour une épaisseur de 60 µm. Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
Conditionnement :	15 L – 3 L - 1 L

CONSERVATION : 20 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

CLASSEMENT AU FEU : M1 sur support classé M0 suivant l'annexe 3 de l'arrêté du 21 novembre 2002.

CLASSIFICATION : Famille I Classe 4a (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1.

Préparation de surface :

- Eliminer les parties non-adhérentes et la poussière.
- Lessiver et rincer le support.
- Sur acier, dégraisser et brosser soigneusement, puis appliquer U103 hydro.
- Dans tous les cas, appliquer sur un support sec.

Application :

- Sur bois : 1 à 2 couches de DX 20 BB VELOURS ou en multicouches
- Pour une finition parfaite, appliquer plusieurs couches et égrener (ponçage léger) entre chaque couche.
- Sur acier : 1 couche de primaire U103 hydro puis 1 à 2 couches de DX 20 BB VELOURS
- Sur anciens glycérophthaliques non poncés : 1 couche de primaire U103 hydro puis 1 à 2 couches de DX 20 BB VELOURS ou en multicouches

- **Matériel** : Brosse, rouleau laqueur haute densité polyester tissé 4 mm.
- **Dilution et nettoyage** : White Spirit / D2420 / Diluant BB
- **Température ambiante** : Minimum : 10°C - Maximum : 30°C
- **Hygrométrie** : < 85%

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage



Cette fiche a été établie et mise à jour 21/11/2023. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.