

MURS INTÉRIEURS TRAVAUX HAUTE FINITION

MAT DX 22



LAQUE MATE GLYCÉROPHALIQUE THIXOTROPE

PROPRIÉTÉS : Non jaunissante, non pénétrante, lessivable, d'une application très facile, sans reprise et sans coulure.

DESTINATION : Pour travaux d'intérieur et d'extérieur, tous travaux de finition et de décoration sur bois et métal.

CARACTÉRISTIQUES



Aspect :



Mat tendu, brillance 3

Teinte :

Blanc + base TR

Liant :

Résine oléoglycérophalique

Densité :

1,54 +/- 0,05

Séchage :

Hors poussières : 1 heure

Sec : 5 heures

Recouvrable :

24 heures

Valeur limite en UE. : Catégorie A/d : 300 g/l 2010

Ce produit contient au maximum 215 g/l de COV

Extrait Sec Poids : 73 % +/- 0,5

Extrait Sec Volume : 50 % +/- 0,5

Rendement Moyen : 14 à 15 m² / L environ 36 microns par couche

Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.

Conditionnement : 15 L - 3 L - 1 L



CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

CLASSEMENT FEU : M 1

CLASSIFICATION AFNOR : Famille I Classe 4 a (NFt 36 005)

**TECHNIQUE
& SERVICES**
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter systématiquement au DTU 59.1.

Préparation des fonds :

- Pour avoir une bonne adhérence, les supports doivent être propres, dépoussiérés et exempts de souillures grasses.
- Lessiver et poncer très soigneusement les fonds.
- Dans le cas de fonds très poreux, appliquer une 1ère couche de DX PRIM.

Application :

DX 22 se présente sous un aspect gélifié. Cet état de gel disparaît après une brève agitation. Dans le cas d'une mise à la teinte par incorporation de colorant concentré, il sera utile de laisser reposer la peinture quelques minutes avant de l'appliquer.

Pour éviter le jaunissement prématuré des glycéros, il est recommandé d'appliquer et de laisser sécher la peinture à la lumière du jour.

Ne pas appliquer à une température inférieure à + 6 °C.

Matériel : Rouleau laqueur mohair ou polyester tissé 5 mm (l'utilisation d'un autre manchon créé des reprises), brosse à vernir, spalter, brosse soie.

Nettoyage : White-spirit.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

Dangereux : respecter les précautions d'emploi.

Cette fiche a été établie et corrigée le 22/08/19. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.

100 RUE DE LA DÉVIATION 93000 BOBIGNY | TÉL : 01 48 91 95 49 | FAX : 01 48 43 99 60
WWW.DURALEX-PEINTURES.COM

DURALEX
MARQUE DÉPOSÉE