

► MURS INTÉRIEURS LES SOLUTIONS SPÉCIALISÉES

FIXXO



APPRÊT GLYCÉRO HYDROFUGE ISOLANTE

PROPRIÉTÉS : Isole le support de toute humidité. Stoppe la formation du salpêtre et sa réapparition. Apprêt garnissant et durcissant sur fonds poreux. Accroche sur fonds humides.

DESTINATION : Bois, ciment, plâtre, ancienne peinture, goudron sec, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect :	Satin tendu brillance 35% sous 60°
Teinte :	Blanc
Densité :	1,55 +/- 0,5 (Blanc)
Séchage :	Hors poussières : 1 h 30 à 2 heures Sec : 4 heures
Recouvrable :	24 heures
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/i : 500 g/l 2010 Ce produit contient au maximum : 337 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	78 % +/- 2%
Extrait Sec Volume :	58 % +/- 2%
Rendement Moyen :	5 m ² / kg pour 70 µm sec Il varie en fonction du type et de l'état de la surface, de l'absorption du support et du mode d'application.
Conditionnement :	25 kg - 5 kg – 1 kg



CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel

CLASSEMENT FEU : M1

CLASSIFICATION : Famille I Classe 4a (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1.

Préparation de surface :

Pour une bonne adhérence, les supports doivent être propres, dépoussiérés et exempts de souillures grasses.

- Sur anciens fonds farinants, gratter et brosser le support.
- En cas de présence de moisissures sur le mur, éliminer à l'eau de javel ou au vinaigre blanc (en cas d'allergie au chlore).

Application :

- Taux d'humidité maximal du support : 15%. Au-delà, choisir le FIXXO HYDRO.
- Appliquer en 1 couche. Recouvrir par une finition (glycéro ou acrylique).
- Bien remuer avant utilisation.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à +6°C.

Matériel : Rouleau antigoutte 12 mm ou polyester tissé 13 mm, brosse soie.

Dilution : Prêt à l'emploi

Nettoyage : White-spirit



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

La Fiche de Données Environnementales et Sanitaires est consultable sur www.inies.fr.

Cette fiche a été établie et mise à jour le 22/07/2022. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.