

MURS INTÉRIEURS LES SOLUTIONS SPÉCIALISÉES

# DURAFLEX MED



## PEINTURE ANTIBACTÉRIENNE POUR MILIEU MÉDICAL

**PROPRIÉTÉS :** Peinture polyuréthane mono-composant en phase aqueuse aux chlorures d'argent, garantie une très grande efficacité contre les bactéries. Très grande résistance aux nettoyages intensifs et aux produits désinfectants. Lessivable.

**DESTINATION :** Pour travaux d'intérieur sur murs et plafonds. Idéal pour les hôpitaux, crèches, écoles, maisons de retraite, cantines, vestiaires...



<b>Aspect :</b>	Satiné, brillance 15
<b>Teinte :</b>	Blanc, teintes sur commande
<b>Densité :</b>	1,37
<b>Séchage :</b>	Hors poussières : 30 mn
<b>Sec :</b>	1 heure
<b>Recouvrable :</b>	6 heures
<b>Valeur limite en UE. :</b>	Catégorie A/i : 140 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 4 g/l de COV
<b>Extrait Sec Poids :</b>	63 %
<b>Extrait Sec Volume :</b>	49 %
<b>Rendement Moyen :</b>	7 m <sup>2</sup> / kg soit environ 50 microns par couche Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
<b>Conditionnement :</b>	20 kg

**CONSERVATION** : 24 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

**CLASSIFICATION AFNOR** : Famille I Classe 7b2 (NFT 36 005)

**TECHNIQUE  
& SERVICES**  
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

## MISE EN OEUVRE

**Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (Réf. DTU 59.1)**

### Préparation des fonds :

- Pour avoir une bonne adhérence, les supports doivent être propres, dépoussiérés et exempts de souillures grasses.
- Sur anciens fonds, éliminer les parties non adhérentes.
- Sur peinture existante adhérente (brillante ou satinée) ou fonds gras : procéder à un lessivage et rinçage soignés du support avant mise en peinture.
- Sur un support présentant des zones corrodées, éliminer la rouille par brossage mécanique, ponçage.
- Lessiver et poncer très soigneusement les fonds.

### Application :

- Application en couche épaisse sur fonds propres, sains, secs et cohésifs.
- Sur tôles et panneaux prélaqués, sur béton et maçonneries non pulvérulents, sur anciennes peintures acryliques, sur plaque de plâtre cartonée : Application directe sans primaire.
- Sur supports présentant des zones corrodées : 1 couche de primaire anticorrosion type DX EXPRESS sur les zones concernées puis 1 couche de DURAFLEX MED.
- Sur fonds farinants : 1 couche de primaire DX FIX puis 1 couche de DURAFLEX MED.

Ne pas appliquer à une température inférieure à + 10 °C et supérieure à + 25°C. .

**Matériel** : Supports lisses : rouleau microfibre 6 mm à 10 mm, rouleau antigoutte 12 mm ou polyester tissé 13 mm, brosse polyester  
Supports rugueux : rouleau microfibre 10 mm.

**Nettoyage** : Eau.

**Dilution** : 0 à 5 % max



## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 14/11/2023. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.

100 RUE DE LA DÉVIATION 93000 BOBIGNY | TÉL : 01 48 91 95 49 | FAX : 01 48 43 99 60  
[WWW.DURALEX-PEINTURES.COM](http://WWW.DURALEX-PEINTURES.COM)

**DURALEX**  
MARQUE DÉPOSÉE