

MURS INTÉRIEURS – FINITION SOIGNÉE

DX ZÉRO MAT



Peinture de finition à base de matières premières biosourcées. Aspect mat. Phase aqueuse.



PROPRIÉTÉS : Prêt à l'emploi. Faible teneur en C.O.V. Faible odeur. Sans reprise. Fort pouvoir couvrant.

DESTINATION : Murs intérieurs, toiles de verre, anciennes peintures, plaques de plâtres, bois (après impression), plafonds.

CARACTÉRISTIQUES

**Composition :**

Formulation à base de matières premières issues de la biomasse et de matières premières recyclées. Taux de carbone d'origine biosourcé : 66% selon la norme EN 16640 (blanc)

Aspect :

Mat - brillance <4% à 60°

Teinte :

Toutes teintes

Densité :

1.46 à 1.56 +/- 0.05

Lessivabilité :

Classe 2 selon norme ISO 11998

Température d'application :

+10 °C - + 30°C

Séchage :

Au toucher 2 heures

Recouvrable :

Mini. 12 heures

Valeur limite UE de ce produit :

Catégorie A/a : 30 g/l 2010

Ce produit contient au maximum 4g/L de COV

Extrait Sec Poids :

60% +/- 2

Extrait Sec Volume :

38% +/- 2

Rendement Moyen :

10 à 12 m² / L pour une épaisseur de 40 à 50 µm

Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.

Conditionnements :

15 L – 3 L – 1 L

MURS INTÉRIEURS – FINITION SOIGNÉE

DX ZÉRO MAT

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé non ouvert à l'abri du gel, de la chaleur et de la pluie.

CLASSIFICATION : Famille I Classe 4a (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1.

Préparation des fonds :

- Eliminer les parties non-adhérentes et la poussière.
- Sur anciennes peintures : ponçage, lessivage et rinçage.
- Dans tous les cas, appliquer sur un support sec.

Application :

- Sur fonds sains : en multicouches
- Sur fonds poreux et déjà peints : 1 couche de primaire DX Zéro Prim puis 1 à 2 couches de DX Zéro Mat.

Matériel : Brosse, rouleau microfibre haute densité 12 mm, pistolet

Dilution et nettoyage : Eau

Hygrométrie : < 70%

**HYGIÈNE ET SÉCURITÉ**

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 01/08/2025. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.