


U GALVA MAT HYDRO




PRIMAIRE ET FINITION ACRYLIQUE SUR GALVA

PROPRIÉTÉS : Sans odeur - Très grande facilité d'emploi - Séchage rapide - Excellent durcissement - Très faible sensibilité à l'humidité atmosphérique - Grande imperméabilité de la pellicule - Garnissant - Intérieur - extérieur.

DESTINATION : Métaux ferreux, zinc, aluminium, cuivre, galvanisé inox, et sur béton.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect :	Mat
Teinte :	Gris 7021
Densité :	1,30 +/- 0,05
Liant :	Acrylique
Pigment :	Pigments anticorrosion
Séchage :	Hors poussières : 15 mn
Sec au toucher :	1 heure
Recouvrable :	6 heures
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/i : 140 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 38 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	51 % +/- 0,5
Extrait Sec Volume :	40 % +/- 0,5
Rendement Moyen :	8 à 10 m ² / L environ 50 microns par couche Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
Conditionnement :	15 L



CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

CLASSEMENT FEU : M 1

CLASSIFICATION AFNOR : Famille I Classe 7b2 (NFT 36 005)

**TECHNIQUE
& SERVICES**
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (Réf. DTU 59.1)

Application :

Tout support très lisse et brillant doit être obligatoirement poncé afin de mater le film et donner de la rugosité.

Les galvas neufs doivent être dérochés au DEXOL.


En extérieur appliquer impérativement deux couches.

Ne pas appliquer sur support humide ou chaud.

Ne pas appliquer à une température inférieure à + 10° C.

Matériel : Rouleau antigoutte 12 mm ou polyamide méché 12 mm, brosse soie ou polyester, gant à peindre, pistolet airless.

Nettoyage : Eau.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 20/02/19. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.

100 RUE DE LA DÉVIATION 93000 BOBIGNY | TÉL : 01 48 91 95 49 | FAX : 01 48 43 99 60
WWW.DURALEX-PEINTURES.COM

DURALEX
MARQUE DÉPOSÉE