

► LES SOLUTIONS ANTIROUILLE LES SOLUTIONS SPÉCIALISÉES

NOIR DE FERRONNERIE



FINITION MATE ANTIROUILLE HAUTE TEMPÉRATURE

PROPRIÉTÉS : Antirouille de protection pour métaux ferreux - Résistant jusqu'à 200°C.

DESTINATION : Fers forgés, lanternes, grilles, portails, chaufferie, etc. Intérieur - Extérieur.

CARACTÉRISTIQUES



Aspect : Mat profond

Teinte : Noir

Densité : 1,59 +/- 0,5

Séchage : Sec au toucher : 1 heure

Recouvrable : 24 heures

Valeur limite en UE. : Catégorie A/i : 500 g/l 2010

Ce produit contient au maximum : 358 g/l de COV

Extrait Sec Poids : 78 % +/- 2%

Extrait Sec Volume : 55 % +/- 2%

Rendement Moyen : 10 à 11 m² / L pour 50µm secs

Il varie en fonction du type et de l'état de la surface, de l'absorption du support et du mode d'application.

Conditionnement : 3 L – 1 L

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel

CLASSEMENT FEU : M1 sur support classé M0, suivant annexe 3-II de l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

CLASSIFICATION : Famille I Classe 4a (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1.

Préparation de surface :

- Sur métal propre et soigneusement dégraissé au DILUANT SYNTHETIQUE.
- Les points de rouille doivent être brossés et être recouverts de METO 9.

Application :

- Appliquer deux couches.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à +6°C et supérieure à +30°C.
- Ne pas appliquer par temps de pluie et menace de pluie

Matériel : Rouleau antigoutte 12 mm ou polyester tissé 13 mm, brosse soie

Nettoyage : White-spirit

Dilution : Prêt à l'emploi



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site

La Fiche de Données Environnementales et Sanitaires est consultable sur www.inies.fr.

www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage

Dangereux : respecter les précautions d'emploi.

Cette fiche a été mise à jour le 12/10/2023. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.