

► LES SOLUTIONS SOL **PRIMAIRE**

# BI-O-SOL PRIM



## IMPRÉGNATION BI-COMPOSANT POUR SOLS EN BÉTON AVANT REVÊTEMENT DE PEINTURE.

**PROPRIÉTÉS** : Haut pouvoir de pénétration, bon mouillage du support - Renforce l'adhérence et la cohésion des peintures pour sols à usage intensif – Peut également s'utiliser comme primaire d'adhérence sur fonds fermés (carrelage, etc), nous consulter.

**DESTINATION** : Sols intérieurs (ateliers, garages, magasins, sols industriels, parkings privés et publics, etc.) soumis à de très fortes sollicitations : trafic intense.

### CARACTÉRISTIQUES

<b>Aspect :</b>	Semi-brillant
<b>Teinte :</b>	Incolore
<b>Densité :</b>	1,05
<b>Séchage à 20°C :</b>	5 heures
<b>Recouvrable :</b>	8 heures minimum / 72 heures maximum par le BI-O-SOL.



**Cas particulier :**

Pour une finition avec DX SOL FAST, les délais de recouvrement sont de 3 heures minimum et de 5 heures maximum. Veillez à ce que le film de primaire soit encore collant sous le pied mais ne marque plus au passage piéton.

#### Résistance chimique

**et mécanique :** 7 jours

**Valeur limite en UE. :** Catégorie A/j : 140 g/l 2010  
Ce produit contient au maximum 49 g/l de COV

**Extrait Sec Poids :** 35 % +/- 2%

**Extrait Sec Volume :** 31 % +/- 2%

**Rendement Moyen :** 150 à 200g/m<sup>2</sup>  
Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.

**Conditionnement :** Kits (2.6 + 1)kg - (8 + 3)kg

**CONSERVATION** : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

**CLASSIFICATION** : Famille I Classe 6b (NFT 36 005)

## MISE EN OEUVRE

**Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.3 .**

### Préparation des fonds :

- Les sols doivent être secs, cohérents, non gras et non farinants.
- En cas de taches de gras, utiliser MUSCLOR (rinçage à l'eau claire).
- Sur chapes neuves : poncer si besoin, éliminer les laitances avec DEXOL (rinçage à l'eau claire).
- Ne pas appliquer directement sur chape ou ragréage anhydrite.
- Sur fonds fermés, nous consulter.

### Mise en oeuvre :

Rapport du mélange : En poids : 2.6/1

Durcisseur : Durcisseur BI-O-SOL PRIM

Mise en œuvre du mélange : Mélanger la base à l'aide d'un malaxeur électrique à faible rotation : 300 tours/min. maximum puis incorporer le durcisseur à la même vitesse.

Mélanger pendant 1 minute.

Ne pas se servir d'un bâton pour mélanger ou d'un autre accessoire.

Laisser reposer le mélange avant de l'appliquer.

Durée d'utilisation du mélange à 20°C: 2 heures maximum. Ce temps est réduit si la température est supérieure à 20°C. Appliquer à une température comprise entre 15°C et 27°C maximum.

**Application** : BI-O-SOL PRIM s'applique en une couche. Peut être recouvert par BI-O-SOL et par DX SOL FAST (sous réserve d'une préconisation technique. Nous consulter impérativement).

**Matériel** : Rouleau antigoutte 12 mm ou polyester tissé 13 mm, brosse polyester

**Dilution** : Eau : 5% maximum. Ne diluer qu'après le mélange de la résine et du durcisseur.

**Nettoyage** : Eau. Nettoyage immédiat du matériel.



## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) et aux indications portées sur l'emballage

La Fiche de Données Environnementales et Sanitaires est consultable sur [www.inies.fr](http://www.inies.fr)

Cette fiche a été établie et mise à jour le 10/03/2023. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.