

SOLUTIONS SOL – PRIMAIRES

PLANIKA PRIM

Primaire d'accrochage époxy bi-composant.



PROPRIÉTÉS : Primaire d'accrochage sur fonds bloqués (non poreux) - Bloque les fonds humides pour finir en peinture - Permet l'adhérence en supprimant les travaux éventuels de ponçage ou grenailage. Insaponifiable - Résiste au chlore(1) - Autolissant.

DESTINATION : Sols bétons bruts. Anciennes peintures adhérentes. Carrelage et faïence. Ragréage compatible pour recouvrement résine. Béton ciré (déciré). Autres supports nous consulter. Intérieur et extérieur (si recouvert).

CARACTÉRISTIQUES



Int/Ext



Aspect :	Brillant
Teinte :	Incolore transparent
Densité :	1,09 +/-0.05
Recouvrable (à 20°C et HR < 65%) :	Entre 12 heures (poisseux) et 48 heures maximum La durée d'utilisation et le temps de recouvrement diffèrent selon la température et le taux d'humidité.
Températures d'application :	Entre +10° C et +30° C maximum.
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/j : 140 g/l 2010 Ce produit contient au maximum : 4 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	99.99 % +/- 0.5%
Extrait Sec Volume :	100 % +/- 0.5%
Rendement Moyen :	5 à 7 m ² / L pour une épaisseur de 140µm secs. Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
Conditionnement :	Kits (9+6)L - (3+2)L - (0.6+0.4)L

SOLUTIONS SOL – PRIMAIRES

PLANIKA PRIM +

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé non ouvert à l'abri du gel.

CLASSIFICATION : Famille I Classe 6b (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les prescriptions des DTU 59.3 ou 54.1 pour le sol, 59.1 pour le vertical.

Préparation de la surface :

- Le support doit être dépoussiéré, propre et exempt de toute partie non adhérente.
- Les laitances seront éliminées avec le DEXOL.
- Les traces de gras seront éliminées avec le MUSCLOR.

Mise en œuvre :

Rapport du mélange : En volume : 1.5/1

Durcisseur : DURCISSEUR PLANIKA PRIM+

Mise en œuvre du mélange : Mélanger la base à l'aide d'un mélangeur électrique ou pneumatique à faible rotation : 300 trs/mn maximum puis incorporer le durcisseur à la même vitesse. Une rotation plus rapide crée des bulles, entraîne un raccourcissement du temps d'utilisation, un dégagement de chaleur (polymérisation immédiate) et peut dégager une fumée importante (à ne pas respirer). Le mélange doit se faire avec l'hélice dans le bas du bidon. Ne pas faire de va et vient vers le haut au risque de créer des bulles.

Mélanger les deux composants ensemble pendant 1 minute.

Ne pas utiliser un bâton ou un autre accessoire pour mélanger.

Mélanger dans le bidon, pas dans un bac rectangulaire.

Ne pas diluer, prêt à l'emploi

Durée d'utilisation : 30 minutes à +20° C. Au-delà le produit est inutilisable.

Durée de mûrissement : 1 minute
du mélange :

La durée d'utilisation et le temps de recouvrement diffèrent selon la température et le taux d'humidité.

Le bidon doit être stocké dans un local sec et frais car s'il est déjà chaud avant mélange, la polymérisation se fera beaucoup plus rapidement.

En cas de débordement, nettoyer avec un chiffon imbibé d'alcool.

Ventiler pendant et après application. Ne pas appliquer dans un local confiné.

SOLUTIONS SOL – PRIMAIRES

PLANIKA PRIM +

Application :**En vertical :**

- Toujours «tirer» le produit afin d'en déposer une très fine couche.
- Ne surtout pas charger sinon le produit coule.
- Peut rester en finition par exemple sur des vieilles pierres dans les caves humides.

En horizontal :

- Déposé en condition normale, le produit est autolissant. Il s'applique sur tous les ciments ou bétons non poreux (plus de grenailage), humides*(> 4 %).
- S'applique sur le carrelage brillant sans dépolissage.
- Peut être appliqué en sous-couche sur une chape anhydrite avant finition peinture (nous consulter).
- Peut être utilisé pour reboucher quelques trous en dépannage. En cas de rebouchage ou appliqué en épaisseur, PLANIKA PRIM+ doit être recouvert après 24h. Pas besoin de charge de silice pour des trous inférieurs à 5 cm d'épaisseur. Tient parfaitement à l'épaisseur, aucun retrait.
- Sans réaction avec l'alcalinité des supports, il peut être appliqué sur une dalle neuve dont le ph est encore élevé.
- S'applique sur les rebords de fenêtre comme primaire d'accrochage avant finition.
- S'applique sur ancienne peinture de sol parfaitement adhérente dont la nature n'est pas connue avant recouvrement par une peinture de finition (évite éventuelle incompatibilité chimique)
- Résiste au chlore (1).
- En cas de dépassement de temps de recouvrement par la finition, recommencer l'opération. Seul le PLANIKA PRIM + adhère sur lui-même.
- Ne pas appliquer sur support souple.
- Selon la norme ISO 2409 : 2013, classe 0 pour tous les autres supports : carrelage, métal ferreux et non ferreux, galva, etc.
- Selon le DTU 59.3 - 3.1.2 qualités requises - seule la cohésion superficielle est à vérifier sur les chantiers. PLANIKA PRIM+ résiste à l'humidité (pare-vapeur), accroche sur un fond non poreux, est insensible au pH du support, accroche directement sur le métal.
- Peut s'appliquer en extérieur et doit obligatoirement être recouvert d'une finition.

Matériel : Rouleau antigoutte 12 mm. En vertical utiliser un 8 mm.

Nettoyage : nettoyer les outils avec le D9300



SOLUTIONS SOL – PRIMAIRES

PLANIKA PRIM +

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site.

Ventiler pendant et après application. Ne pas appliquer dans un local confiné.

Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi.

*Humidité : le PLANIKA PRIM + sèche parfaitement sur un support très humide à +20° C et une HR < 60%. Il peut mettre 8 jours à sécher sur un support très humide, + 20° C mais HR > 85 %. Mais dans ce cas, il faut impérativement appliquer la finition 24 heures après sur le poisson, puis la seconde couche. Seul le temps de séchage à cœur est à surveiller.

(1) Résistance au chlore : selon les sites entre les piscinistes et les fabricants de pastilles de chlore, il est écrit que l'eau doit avoir un pH compris entre 7 et 7,5. Nous avons chloré de l'eau à 6,5 que nous avons déposé sur le film. Après évaporation totale, nous n'avons aucune attaque du film. Cela permet de l'utiliser près d'un bassin de piscine sous le VERNIS ANTIDERAPANT

Cette fiche a été établie et corrigée le 04/02/2026. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.