

SOLUTIONS SOLS – PRÉPARATIONS

PLANIKA AT 400



Ragréage autolissant époxy bi-composant en phase aqueuse



PROPRIÉTÉS : Excellente dureté - Performances mécaniques élevées - Séchage rapide - Permet de rattraper les irrégularités du sol en formant un revêtement lisse.

DESTINATION : Sols intérieurs (ateliers, garages, magasins, sols industriels, etc...) soumis à de fortes sollicitations.

CARACTÉRISTIQUES



Intérieur



Aspect :	Pâte grise (aspect gris RAL 7040) mate
Densité :	Résine : 2,1 +/- 0,10 Durcisseur : 1,05 +/- 0,05
Séchage :	Au toucher : 6 heures
Recouvrement :	12 heures minimum, 24 heures maximum
Circulation légère :	24 heures
Ouverture au trafic :	48 heures
Valeur limite en UE :	Catégorie A/j : 140 g/l 2010 Ce produit contient au maximum : 14 g/l de COV
Extrait Sec en poids :	85 % +/- 2
Extrait Sec en volume :	70 % +/- 2
Rendement moyen :	20 Kg = 20 m ² pour 1 mm d'épaisseur
Conditionnement :	20 Kg - 5 Kg

SOLUTIONS SOLS – PRÉPARATIONS

PLANIKA AT 400

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé non ouvert à l'abri du gel.

CLASSIFICATION AFNOR : Famille I Classe 6b (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (Réf. DTU 59.3)

Préparation des fonds :

- Les sols doivent être secs, cohérents et non gras.
- Si les sols sont humides et non poreux, utiliser PLANIKA PRIM +
- Eliminer les tâches de gras avec MUSCLOR.
- Sur chapes neuves : éliminer les laitances avec DEXOL.
- Dépolir les surfaces brillantes ou utiliser PLANIKA PRIM.

Application :

- Bien mélanger les deux composants à l'aide d'un malaxeur électrique afin d'obtenir un mélange bien homogène. Verser le mélange par petite quantité par zone puis lisser avec une règle droite pour ne pas excéder une épaisseur de 2 mm.

Durée maximale d'utilisation du mélange : 1 heure.

Peut être recouvert par le DX SOL, DX SOL HYDRO ou le BI O SOL.


Ne pas appliquer à une température inférieure à + 10 °C.

Nettoyage du matériel : Eau chaude savonneuse

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

Dangereux : respecter les précautions d'emploi.



Cette fiche a été établie et corrigée le 08/04/2024. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.