

► LES SOLUTIONS SOL FINITION

SOL PRO



PEINTURE DE SOL ALKYDE URÉTHANE MONOCOMPOSANT SOLVANTÉE SATINÉE

PROPRIÉTÉS : Feuil garnissant très dur - Bonne résistance à l'usure et à l'abrasion - Bonne résistance à l'eau, l'huile, graisse et solvant, hydrocarbures, etc. - Antipoussière.

DESTINATION : Sols intérieurs et extérieurs abrités (ateliers, garages, etc.) soumis à un trafic léger.

CARACTÉRISTIQUES



Aspect :	Satiné tendu, brillance 20 - 25
Teinte :	Blanc, Gris perle, Gris cendre, Gris ciment
Densité :	1.14 +/- 0.05 (blanc)
Séchage :	Au toucher : 4 heures Recouvrable : 24 heures Ouverture au trafic : 72 heures après application de la dernière couche Dureté définitive : 7 jours
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/i : 500 g/l 2010 Ce produit contient au maximum : 441 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	63 % +/- 2%
Extrait Sec Volume :	46 % +/- 2%
Rendement Moyen :	9 m ² / L pour 50µm secs. Il varie en fonction du type et de l'état de la surface, de l'absorption du support et du mode d'application.
Conditionnement :	15 L

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel

CLASSIFICATION : Famille I Classe 4a (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.3.

Préparation des fonds :

Les sols doivent être secs, cohérents et non gras.

- Sur chapes neuves : éliminer les laitances avec une solution dérochante type DEXOL.
- Pour les tâches de gras, utiliser un nettoyeur dégraissant type MUSCLOR.

Application :

- Afin d'améliorer l'accrochage, il est conseillé d'appliquer le SOL PRIMER HYDRO.
- En cas de fond bloqué (non poreux) utiliser le PLANIKA PRIM+.
- Si les sols sont humides (>4 %), utiliser le PLANIKA PRIM+.
- Le SOL PRO s'applique en deux couches espacées de 24 heures.
- En cas de dépassement de plus de 36 heures : poncer légèrement afin de mater le support et donner de l'accroche.
- Ne pas appliquer directement sur chape anhydrite ou ragréage à base de sulfate de calcium, appliquer une couche de PLANIKA PRIM+ au préalable.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 6°C.

Matériel : Rouleau antigoutte 12 mm ou polyester tissé 13 mm, brosse soie.

Nettoyage et dilution : White-spirit



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage
Dangereux : respecter les précautions d'emploi.

Cette fiche a été mise à jour le 17/05/2023. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.