

SOLUTIONS SOL – FINITION

SOL PRO



Peinture de sol alkyde uréthane monocomposant solvantée satinée.



PROPRIÉTÉS : Feuil garnissant très dur - Bonne résistance à l'usure et à l'abrasion - Bonne résistance à l'eau, l'huile, graisse et solvant, hydrocarbures, etc. - Antipoussière.

DESTINATION : Sols intérieurs et extérieurs abrités (ateliers, garages, etc.) soumis à un trafic léger.

CARACTÉRISTIQUES



Aspect :	Satiné tendu, brillance 20 - 25
Teinte :	Blanc - Gris perle – Gris cendre – Gris ciment.
Densité :	1,61 +/- 0.05
Séchage à 20°C:	Au toucher : 4 heures
Recouvrement :	24 heures
Ouverture au trafic :	72 heures après application de la dernière couche.
Durété définitive :	7 jours
Températures d'application :	Entre +6° C et +30° C maximum.
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/i : 500 g/l 2010 Ce produit contient au maximum : 441 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	63 % +/- 2%
Extrait Sec Volume :	46 % +/- 2%
Rendement Moyen :	400 g/m ² une couche film mince 9 m ² / L pour 50µm secs. Il varie en fonction du type et de l'état de la surface, de l'absorption du support et du mode d'application.
Conditionnement :	15 L

SOLUTIONS SOL – FINITION

SOL PRO

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé non ouvert à l'abri du gel.

CLASSIFICATION : Famille I Classe 4a (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.3.

Préparation des fonds :

- Sur chapes neuves : éliminer les laitances avec une solution dérochante type DEXOL.
- Pour les tâches de gras, utiliser un nettoyant dégraissant type MUSCLOR.
- Afin d'améliorer l'accrochage, il est conseillé d'appliquer le SOL PRIMER HYDRO.
- En cas de fond bloqué (non poreux) utiliser le PLANIKA PRIM+.
- Si les sols sont humides (>4 %), utiliser le PLANIKA PRIM+.
- Ne pas appliquer directement sur chape anhydrite ou ragréage à base de sulfate de calcium, nous consulter.

Mise en oeuvre :

- SOL PRO s'applique en deux couches espacées de 24 heures.
- En cas de dépassement de plus de 36 heures : poncer légèrement afin de mater le support et donner de l'accroche.

Matériel : Rouleau antigoutte 12 mm ou polyester tissé 13 mm, brosse soie.

Nettoyage et dilution : White-spirit

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site. www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



Cette fiche a été établie et corrigée le 25/09/2024. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.