

SOLUTIONS SOLS - VERNIS

VERNIS ANTIDÉRAPANT HYDRO



Vernis polyuréthane acrylique antidérapant



PROPRIÉTÉS : Rend antidérapantes les surfaces lisses. Excellente dureté, sans odeur, séchage rapide.

DESTINATION : Pour travaux d'intérieur et d'extérieur sur bois, ciment, goudron, margelles poreuses et sur une peinture existante.

CARACTÉRISTIQUES



Int / Ext



Aspect :	Satiné
Teinte :	Incolore
Densité :	1.04 +/- 0.05
Température d'application :	+10°C - + 35°C
Séchage (20°C, HR < 65%) :	Hors poussières : 20 min – sec : 2 heures
Recouvrable :	3 heures
Circulable :	4 heures
Valeur limite UE de ce produit :	Catégorie A/i : 140 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 80 g/L de COV
Extrait Sec Poids :	34% +/- 2
Extrait Sec Volume :	31% +/- 2
Rendement Moyen :	9 à 11 m ² /L. Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
Conditionnement :	15 L – 3 L – 1 L

SOLUTIONS SOLS - VERNIS

VERNIS ANTIDÉRAPANT HYDRO

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé non ouvert à l'abri du gel.

CLASSEMENT AU FEU : M1 sur support classé M0, suivant annexe 3-II de l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

CLASSIFICATION : Famille I Classe 6a (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter systématiquement au DTU 59.3.

Préparation des fonds :

Pour avoir une bonne adhérence, les supports doivent être poreux, propres, secs, dépoussiérés et exempts de souillures grasses. Sur une peinture existante, il faudra s'assurer qu'elle soit parfaitement adhérente, puis la poncer légèrement afin de donner de l'accrochage au vernis.

Application :

- Ne pas appliquer par temps de gel, sur supports gelés ou en cours de dégel. Ne pas appliquer à une température inférieure à +10°C.
- Bien mélanger le bidon avant application. Ne pas diluer.
- Appliquer 2 couches fines pour un résultat optimal.
- Ne pas appliquer en épaisseur : le film peut blanchir en contact avec de l'eau pour ensuite revenir transparent.

Matériel : Rouleau laqueur mohair ou polyester tissé 5mm, brosse à vernir, spalter.

Nettoyage : Eau

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.



Cette fiche a été établie et corrigée le 17/05/2024. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.