

## SOLUTIONS SOLS – MOQUETTE DE PIERRE

## DX ROC liant V



Résine acrylique en phase aqueuse pour application verticale – à mélanger avec granulats de marbre.



**PROPRIÉTÉS :** Pour la réalisation de contre-marches d'escalier ou des remontées murales en moquette de pierre. Thixotrope : facilite l'application et empêche les coulures.

**DESTINATION :** Sols extérieurs. En intérieur, en option, application du DX ROC FILLER.

## CARACTÉRISTIQUES



Int / Ext

<b>Aspect :</b>	Semi-brillant
<b>Teinte :</b>	Incolore
<b>Densité :</b>	1.02 +/- 0.05
<b>Température d'application :</b>	+10°C - + 30°C
<b>Séchage :</b>	Hors poussières : 24 heures Les temps de séchage peuvent varier selon les conditions ambiantes et les épaisseurs de moquette de pierre déposées.
<b>Valeur limite UE de ce produit :</b>	Catégorie A/e : 130 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 21 g/L de COV
<b>Extrait Sec Poids :</b>	39% +/- 2
<b>Extrait Sec Volume :</b>	38% +/- 2
<b>Rendement Moyen :</b>	1.2 à 2.7 Kg / m <sup>2</sup> . Il varie en fonction de la granulométrie des granulats et de l'épaisseur du revêtement.
<b>Conditionnement :</b>	3 Kg

## SOLUTIONS SOLS – MOQUETTE DE PIERRE

**DX ROC liant V**

**CONSERVATION** : 12 mois en emballage fermé non ouvert à l'abri du gel, de la chaleur (+5°C - +25°C) et de l'humidité.

**CLASSIFICATION** : Famille I Classe 7b2 (NFT 36 005)

**MISE EN OEUVRE**

**Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.3.**

**Préparation des fonds :**

- Les supports doivent être propres, sains, secs, cohésifs et non gras.
- Nettoyer et dégraisser les supports avec MUSCLOR, rincer à l'eau claire.
- Éliminer les traces de laitance avec DEXOL puis rincer à l'eau claire, ou par ponçage au disque diamant par passes croisées.
- Les supports doivent être parfaitement dépoussiérés.

**Mise en œuvre :**

- Ajouter 10% à 12% en poids de DX ROC liant V aux granulats : pour 10Kg de granulats ajouter 1Kg de DX ROC liant V.
- Mélanger au malaxeur.
- Il est recommandé de travailler par petites quantités de moins de 10Kg.

**Application :**

- Badigeonner DX ROC liant V sur les contre-marches.
- Appliquer le mélange liant + granulats du bas vers le haut sur les contre-marches badigeonnées encore fraîches.
- Nettoyer régulièrement la spatule pendant l'application.
- Laisser sécher 24h et balayer les résidus avant application horizontale.

**Matériel** : Platoir de chapiste inox.

**Dilution** : Sans

**Nettoyage** : Eau chaude éventuellement savonneuse ou MUSCLOR dilué (1/20L) au pulvérisateur. Essuyer avec un chiffon microfibre.

**HYGIÈNE ET SÉCURITÉ**

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 14/04/2026. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.