

SOLUTIONS SOLS – MOQUETTE DE PIERRE

DX ROC FILLER



Résine acrylique en phase aqueuse bouche-pores pour combler les aspérités de la moquette de pierre.



PROPRIÉTÉS : Pour la finition bouche-pores en moquette de pierre. Thixotrope : facilite l'application et empêche les coulures.

DESTINATION : Sols intérieurs et remontées verticales.

CARACTÉRISTIQUES



Int / Ext

Aspect :	Semi-brillant
Teinte :	Incolore
Densité :	1.04 +/- 0.05
Température d'application :	+10°C - + 30°C
Séchage :	Hors poussières : 24 heures Les temps de séchage peuvent varier selon les conditions ambiantes, les aspérités et les épaisseurs déposées.
Réouverture au trafic piéton :	24 à 48 heures
Valeur limite UE de ce produit :	Catégorie A/e : 130 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 1 g/L de COV
Extrait Sec Poids :	34% +/- 2
Extrait Sec Volume :	31% +/- 2
Rendement Moyen :	2 à 3 Kg / m ² . Il varie en fonction de la granulométrie des granulats et de l'épaisseur du revêtement.
Conditionnement :	15 Kg

SOLUTIONS SOLS – MOQUETTE DE PIERRE

DX ROC FILLER

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé non ouvert à l'abri du gel, de la chaleur (+5°C - +25°C) et de l'humidité.

CLASSIFICATION : Famille I Classe 7b2 (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.3.

Préparation des fonds :

- Les supports de moquette de pierre doivent être propres, sains, secs, cohésifs et non gras.
- Les supports doivent être parfaitement dépoussiérés.

Application :

- Appliquer DX ROC FILLER au couteau à mastiquer flexible ou à la raclette en caoutchouc.
- Pour les parties verticales, appliquer de bas en haut
- Nettoyer régulièrement les outils pendant l'application.
- Laisser sécher 24h à 48h avant reprise du trafic piéton.
- Renouveler l'opération après 24h à 48h pour obtenir une fermeture complète en surface.

Matériel : Couteau à mastiquer flexible, raclette en caoutchouc..

Dilution : Sans

Nettoyage : Eau chaude éventuellement savonneuse ou MUSCLOR dilué (1/20L).

**HYGIÈNE ET SÉCURITÉ**

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 09/03/2026. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.