

## SOLUTIONS SOL – VERNIS

## VITRIFICATEUR SOL BÉTON

XO TAN



Vernis polyuréthane pour vitrification et protection des sols.



**PROPRIÉTÉS** : Feuil garnissant très dur - Séchage rapide – Facilite l'entretien des sols au nettoyage - Résiste aux détergents ménagers...

**DESTINATION** : Intérieur, extérieur. Finition pour les sols (béton, peinture, etc.).

## CARACTÉRISTIQUES



Int/Ext



**Aspect** : Brillant (>86), satin (15) ou mat (4 sous 60°)

**Teinte** : Incolore

**Densité** : 0,95 +/-0.05

**Séchage à 20°C**: 3 heures

**Recouvrable** : 8 à 12 heures

**Températures d'application** : Entre +6° C et +30° C maximum.

**Valeur limite en UE.** : Catégorie A/e : 400 g/l 2010

Ce produit contient au maximum : 400 g/l de COV

**Extrait Sec Poids** : 58 % +/- 2%

**Extrait Sec Volume** : 49 % +/- 2%

**Rendement Moyen** : 10 à 14 m<sup>2</sup> / L

Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.

**Conditionnement** : 15 L – 3 L 1 L

## SOLUTIONS SOL – VERNIS

## VITRIFICATEUR SOL BÉTON

## XO TAN

**CONSERVATION** : 24 mois en emballage fermé non ouvert à l'abri du gel.

**CLASSEMENT FEU** : M1 sur support classé M0, suivant annexe 3-II de l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

**CLASSIFICATION** : Famille I Classe 4a (NFT 36 005)

## MISE EN OEUVRE

**Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter systématiquement au DTU 59.3.**

**Préparation des fonds :**

- Les sols doivent être propres, secs, cohésifs, non gras et non farinant.
- Sur support non poreux, humide, farinant : appliquer le PLANIKA PRIM+ en sous-couche, sans excéder 48 heures entre les couches.

**Mise en oeuvre :**

- Le mode d'application se fera au choix de l'applicateur, en sachant qu'il est préférable d'appliquer plusieurs couches fines afin d'éviter une finition ambrée.
- 3 couches sont conseillées pour des locaux à fort passage.
- L'intervalle entre les couches ne doit pas excéder 48 heures, sinon poncer légèrement pour donner de la rugosité.
- Pour la finition Mat, il est recommandé d'appliquer la première couche en satin ou brillant pour éviter les traces blanches.
- Ne pas incorporer de poudre antidérapante dedans, une version antidérapante existe : VERNIS ANTIDERAPANT.

**Matériel** : Rouleau laqueur mohair ou polyester tissé 5 mm, brosse à vernir, spalter

**Nettoyage** : White spirit.

**HYGIÈNE ET SÉCURITÉ**

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site.  
[www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) et aux indications portées sur l'emballage

Cette fiche a été établie et corrigée le 12/03/2026. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.