

SOLUTIONS SOL – VERNIS

VITRIFICATEUR SOL BÉTON HYDRO



Vernis polyuréthane pour vitrification et protection des sols.



PROPRIÉTÉS : Feuil garnissant très dur - Séchage rapide – Facilite l'entretien des sols au nettoyage - Résiste aux détergents ménagers...

DESTINATION : Intérieur, extérieur. Finition pour les sols (béton, peinture, etc.). Peut également s'appliquer sur murs.

CARACTÉRISTIQUES



Int/Ext



Aspect :	Brillant (>50), satin (25) ou mat (<8 sous 60°)
Teinte :	Incolore
Densité :	1,04 +/-0.05
Séchage à 20°C:	1 heure
Recouvrable :	4 heures
Températures d'application :	Entre +10° C et +30° C maximum.
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/e : 130 g/l 2010 Ce produit contient au maximum : 94 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	32 % +/- 2%
Extrait Sec Volume :	28 % +/- 2%
Rendement Moyen :	10 m ² / L par couche Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
Conditionnement :	15 L – 3 L - 1 L

SOLUTIONS SOL – VERNIS

VITRIFICATEUR SOL BÉTON HYDRO

CONSERVATION : 24 mois en emballage fermé non ouvert à l'abri du gel.

CLASSEMENT FEU : M1 sur support classé M0, suivant annexe 3-II de l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

CLASSIFICATION : Famille I Classe 6a (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter systématiquement aux DTU 59.1 et DTU 59.3.

Préparation des fonds :

- Les sols doivent être propres, secs, cohésifs, non gras et non farinant.

Mise en oeuvre :

- Le mode d'application se fera au choix de l'applicateur, en sachant qu'il est préférable d'appliquer plusieurs couches fines. Une application en forte épaisseur peut faire blanchir le film en contact avec de l'eau pour ensuite revenir transparent.
- 3 couches sont conseillées pour des locaux à fort passage.
- L'intervalle entre les couches ne doit pas excéder 48 heures, sinon poncer légèrement pour donner de la rugosité.
- Pour la finition Mat, il est recommandé d'appliquer la première couche en satin ou brillant pour éviter les traces blanches.

Matériel : Rouleau laqueur mohair ou polyester tissé 5 mm, brosse à vernir, spalter

Nettoyage : Eau



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site. www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage

Cette fiche a été établie et corrigée le 25/09/2024. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.