

SOLUTIONS MURS ET FAÇADES – FINITIONS

DUROXIL



Peinture acrylique à base de résine siloxane pour façade.



PROPRIÉTÉS : Revêtement décoratif microporeux pour façades neuves ou en rénovation. Protège les façades saines ou faïencées contre les eaux de pluie et les polluants atmosphériques.

DESTINATION : Extérieur. Sur façades neuves ou de rénovation.

CARACTÉRISTIQUES



Aspect :	Mat
Teinte :	Blanc, teintes pastel, autres teintes sur demande
Densité :	1.59 +/- 0.05 (blanc)
Température d'application :	+5°C - + 35°C
Température des supports :	+8°C (mini)
Séchage :	Au toucher : 1 heure
Recouvrable :	6 heures Les temps de séchage peuvent varier selon les conditions ambiantes (froid, humidité).
Valeur limite UE de ce produit :	Catégorie A/c : 40 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 9 g/L de COV
Extrait Sec Poids :	72% +/- 2 (blanc)
Extrait Sec Volume :	56% +/- 2 (blanc)
Rendement Moyen :	200 g/m ² (0,11 L/m ²) pour une épaisseur de 60µm secs. Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
Conditionnement :	10 L

SOLUTIONS MURS ET FAÇADES – FINITIONS

DUROXIL

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé non ouvert à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Craint le gel.

CLASSIFICATION : Famille I Classe 7b2 / 10c (NFT 36 005) – Classe D2 (NFT 34-722)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1.

Préparation des fonds :

- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de menace de pluie
- Le support doit être propre, sain et sec. Le pH doit être inférieur à 12
- La peinture s'applique directement sur supports convenablement préparés (brossage, dépoussiérage, rebouchage).
- Sur pièces métalliques : appliquer U103 hydro.
- Sur fonds déjà peints et en bon état : Eliminer les parties non adhérentes, lessiver et rincer soigneusement. Dépolir les anciennes peintures laquées.
- Sur fonds déjà peints et en mauvais état : retirer complètement l'ancien revêtement.

Application :

- Appliquer DUROXIL en une ou deux couches.
- Sur fonds poreux, appliquer une première couche de DUROXIL diluée entre 5 et 10% puis appliquer une à deux couches.

Matériel : Rouleau, brosse, pistolet.

Dilution : Eau – 5% à 10%

Nettoyage : Eau

Hygrométrie : < 75%

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.



Cette fiche a été établie et corrigée le 09/03/2026. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.