

## SOLUTIONS MURS ET FAÇADES – FINITIONS

## DX D3 AS



Revêtement semi-épais pour la protection des façades – Non appétant et répulsif pour les escargots.



**PROPRIÉTÉS** : Revêtement décoratif semi-épais pour façades neuves ou en rénovation. Protège les façades saines ou faïencées contre les eaux de pluie et les polluants atmosphériques. Formule exempte de carbonates, non appétante pour les escargots, et enrichie en répulsifs à base d'extraits végétaux.

Classe G<sub>3</sub>E<sub>4</sub>S<sub>1</sub>W<sub>3</sub>V<sub>2</sub>A<sub>1</sub> selon NF EN 9062-1 (anciennement D3 NFT 34722 / XP P 84403)

**DESTINATION** : Extérieur. Sur façades neuves ou de rénovation.

## CARACTÉRISTIQUES



Extérieur

<b>Aspect :</b>	Mat
<b>Teinte :</b>	Blanc, teintes sur demande
<b>Densité :</b>	1.39 +/- 0.05 (blanc)
<b>Température d'application :</b>	+5°C - + 35°C
<b>Température des supports :</b>	+8°C (mini)
<b>Séchage :</b>	Hors pluie : 3 heures
<b>Recouvrable :</b>	12 heures
	Les temps de séchage peuvent varier selon les conditions ambiantes (froid, humidité).
<b>Valeur limite UE de ce produit :</b>	Catégorie A/c : 40 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 35 g/L de COV
<b>Extrait Sec Poids :</b>	62% +/- 2 (blanc)
<b>Extrait Sec Volume :</b>	47% +/- 2 (blanc)
<b>Rendement Moyen :</b>	380 à 520 g/m <sup>2</sup> (0,19 à 0,27 L/m <sup>2</sup> ) pour une épaisseur de 150 µm secs par couche déposée. Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
<b>Conditionnements :</b>	15 L

## SOLUTIONS MURS ET FAÇADES – FINITIONS

## DX D3 AS

**CONSERVATION** : 12 mois en emballage fermé non ouvert à l'abri du gel.

**CLASSIFICATION** : Famille I Classe 7b2 (NFT 36 005)

## MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1.

## Préparation des fonds :

- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de menace de pluie
- Le support doit être propre, sain et sec. Le pH doit être inférieur à 12
- DX D3 AS doit impérativement être appliqué sur fixateur adapté au fonds
- Sur métal, appliquer préalablement U103 hydro

## Application :

- DX D3 s'applique en 2 couches de 150 µm

**Matériel** : Rouleau, brosse, pistolet.

**Dilution** : Sans

**Nettoyage** : Eau

**Hygrométrie** : < 75%



## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 27/01/2026. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.