


► LES SOLUTIONS FAÇADE FINITION

DX 41



PEINTURE SOLVANTÉE À BASE DE RÉSINES PLIOLITE® ELIOKEM

PROPRIÉTÉS : Très grande résistance aux alcalins - Accroche sur bétons neufs - Microporosité excellente - Excellente tenue à l'extérieur - Préparation des supports réduite.

DESTINATION : Tous travaux de ravalement de façade. Application recommandée sur les maçonneries neuves ou anciennes, briques, pierres, ciment, béton, etc.

CARACTÉRISTIQUES



Aspect :	Mat
Teinte :	Blanc et Ton pierre
Densité :	1,69 +/- 0,05 (blanc)
Séchage :	Hors poussières : 15 min
Sec au toucher :	45 min
Recouvrable :	24 heures
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/c : 430 g/l 2010 Ce produit contient au maximum : 394 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	77 % +/- 2%
Extrait Sec Volume :	52 % +/- 2%
Rendement Moyen :	7 m ² / L environ pour 74 microns par couche Il varie en fonction du type et de l'état de la surface, de l'absorption du support et du mode d'application.
Conditionnement :	15 L - 3 L - 1 L

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

CLASSIFICATION : Famille I Classe 7b1 (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1.

Application :


- Sur fonds solides : 2 couches de DX 41
- Sur fonds poreux : 2 couches de DX 41

Ne pas appliquer à une température inférieure à 6°C.

Matériel : Rouleau polyamide méché 18 ou 20 mm, brosse.

Diluant : Prêt à l'emploi.

Nettoyage : White-spirit.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

Dangereux : respecter les précautions d'emploi.

Cette fiche a été mise à jour le 27/07/2023. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.