

► LES SOLUTIONS FAÇADE FINITION

DX 41 HYDRO



PEINTURE ACRYLIQUE À BASE DE RÉSINE HYDRO PLIOLITE® ELIOKEM

PROPRIÉTÉS : Très grande résistance aux alcalins - Accroche sur bétons neufs - Microporosité excellente - Excellente tenue à l'extérieur - Préparation des supports réduite - Sans odeur.

DESTINATION : Tous travaux de ravalement de façade. Application recommandée sur les maçonneries neuves ou anciennes, briques, pierres, ciment, béton, etc.

CARACTÉRISTIQUES



Aspect :	Mat
Teinte :	Blanc, ton pierre
Densité :	1,55 +/- 0,05 (blanc)
Séchage :	Hors poussières : 15 min
Sec :	45 min
Recouvrable :	6 heures
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/c : 40 g/l 2010 Ce produit contient au maximum : 39 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	64 % +/- 2 %
Extrait Sec Volume :	43 % +/- 2 %
Rendement Moyen :	8 à 10 m ² / L pour une épaisseur de 40 - 50 µm. Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
Conditionnement :	15 L - 3 L

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel

CLASSEMENT AU FEU : Suivant annexe 3 de l'arrêté du 21 novembre 2002 : M1 sur support classé M0. La peinture appliquée en quantité inférieure à 750 g/m² (humides) sur un support de classement M0 engendre un classement conventionnel M1.

CLASSIFICATION : Famille I Classe 7b2 (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1.

Application :

- Fonds solides : 2 couches de DX 41 HYDRO.
- Fonds poreux : 2 couches de DX 41 HYDRO, 1^{ère} couche diluée à environ 5 %..
- Fonds douteux : Appliquer en sous-couche le DX FIX.
Ne pas appliquer à une température inférieure à + 10 °C ou sur support chaud.

Matériel : Rouleau polyamide méché 18 ou 20 mm, brosse.

Nettoyage : Eau

Dilution: Prêt à l'emploi. Dilution possible en 1^{ère} couche sur fonds poreux :

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage



Cette fiche a été mise à jour le 27/07/2023. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.