

MURS INTÉRIEURS TRAVAUX SOIGNÉS

DURACRYL MAT




PEINTURE MATE AUX COPOLYMÈRES ACRYLIQUES

PROPRIÉTÉS : Facilité d'emploi - Opacifiante - Microporeuse
Rapidité de séchage - Sans jaunissement - Spécial façade

DESTINATION : Pour travaux d'intérieur et d'extérieur.
DURACRYL MAT peut être appliqué sur des matériaux très divers tels que : ciment, plâtre, bois, aggloméré...

CARACTÉRISTIQUES



Aspect :	Mat profond, brillance 3
Teinte :	Blanc + Bases (teintes sur commande)
Densité :	1,45 +/- 0,05 (blanc)
Séchage :	Hors poussières : 20 mn
Sec :	3 heures
Recouvrable :	8 heures
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/a : 30 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 22 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	64 % +/- 0,5 (blanc)
Extrait Sec Volume :	44 % +/- 0,5 (blanc)
Rendement Moyen :	11 à 12 m ² / L environ 40 microns par couche Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
Conditionnement :	15 L - 3 L - 1 L

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

CLASSEMENT FEU : M 1

CLASSIFICATION AFNOR : Famille I Classe 7b2 (NFT 36 005)

**TECHNIQUE
& SERVICES**
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (Réf. DTU 59.1)

Préparation des fonds :

- Pour avoir une bonne adhérence, les supports doivent être propres, dépoussiérés et exempts de souillures grasses.
- Lessiver et poncer très soigneusement les fonds.
- Dans le cas de fonds très poreux, appliquer une 1ère couche de DX FIX.
- Sur métal, utiliser notre primaire U 103 HYDRO au préalable.

Application :

- En extérieur, ne pas appliquer DURACRYL MAT par temps de gel, sur supports gelés ou en cours de dégel.
- En intérieur, appliquer une ou deux couches selon l'effet désiré.

Ne pas appliquer à une température inférieure à + 6 °C.

Matériel : En intérieur : rouleau antigoutte 12 mm ou polyester tissé 13 mm, brosse polyester, pistolet. En extérieur : polyamide texturé 20 mm ou polyamide méché 20 ou 24 mm.

Nettoyage et dilution : Eau.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 18/02/19. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.

100 RUE DE LA DÉVIATION 93000 BOBIGNY | TÉL : 01 48 91 95 49 | FAX : 01 48 43 99 60
WWW.DURALEX-PEINTURES.COM

DURALEX
MARQUE DÉPOSÉE