

## SOLUTIONS TOITURES - PRIMAIRE

# HORDOTHERM PRIM



Fixateur acrylique Cool Roof pour toitures neuves ou anciennes.



**PROPRIÉTÉS :** Fixateur pour peinture HORDOTHERM – Film souple et transparent  
– Séchage rapide – Sans odeur.

**DESTINATION :** Toiture en fibrociment

## CARACTÉRISTIQUES



Extérieur

<b>Aspect :</b>	Brillant
<b>Teinte :</b>	Incolore
<b>Densité :</b>	1.02 +/- 0.05
<b>Température d'application :</b>	+15 °C - + 35°C
<b>Séchage :</b>	20 à 30 minutes
<b>Recouvrable :</b>	12 heures
<b>Valeur limite UE de ce produit :</b>	Catégorie A/i : 140 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 68 g/L de COV
<b>Extrait Sec Poids :</b>	25% +/- 2
<b>Extrait Sec Volume :</b>	24% +/- 2
<b>Rendement Moyen :</b>	170g/m <sup>2</sup> Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
<b>Conditionnement :</b>	15 L

## SOLUTIONS TOITURES - PRIMAIRE

## HORDOTHERM PRIM

**CONSERVATION** : 12 mois en emballage fermé non ouvert à l'abri du gel, de la chaleur et de la pluie.

**CLASSEMENT AU FEU** : M1 sur support classé M0, suivant annexe 3-II de l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

**CLASSIFICATION** : Famille I Classe7b2 (NFT 36 005)

## MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1.

## Préparation des fonds :

- Pour avoir une bonne adhérence, les supports doivent être propres, dépoussiérés et exempts de souillures grasses. En présence de mousses, traiter le support avec HORDONET avant d'appliquer HORDOTHERM PRIM.
- Sur fibro-ciment, nettoyer et dépoussiérer puis appliquer 1 couche de HORDOTHERM PRIM.
- A n'utiliser que sur une toiture avec pente (5 % minimum).
- Attention à la rosée du matin

## Application :

- Ne pas appliquer sur un support gelé ou en cours de dégel ni par temps pluvieux et menace de pluie jusqu'à 48 heures avant application.
- Appliquer une couche de HORDOTHERM PRIM de 170g /m<sup>2</sup>. Laisser sécher 12 heures avant d'appliquer HORDOTHERM.

**Matériel** : Brosse, rouleau, pistolet sans air (nous consulter).

**Nettoyage** : Eau

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) et aux indications portées sur l'emballage.



Cette fiche a été établie et corrigée le 08/04/2024. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.