


## SOLUTIONS TOITURE - FINITION

# HORDO



Peinture acrylique pour la rénovation et l'imperméabilisation des toitures.



**PROPRIÉTÉS** : Bon rendu - Peinture très souple permettant des déformations importantes - Imperméabilise les toitures tout en les laissant respirer.

**DESTINATION** : Tuiles mécaniques, tuiles bétons, ciment, fibrociment, tôle, shingle, etc.

## CARACTÉRISTIQUES



Extérieur

<b>Aspect :</b>	Mat velouté
<b>Teinte :</b>	Jaune tuile, Rouge tuile, Brun, Ardoise, Gris, Vert mousse et Blanc
<b>Densité :</b>	1.50 +/- 0.05 (blanc)
<b>Température d'application :</b>	+10 °C - + 30°C
<b>Séchage à 20°C :</b>	Hors poussières : 1 heure
<b>Recouvrable :</b>	Min : 6 heures – Max : 72 heures
<b>Valeur limite UE de ce produit :</b>	Catégorie A/i : 140 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 4 g/L de COV
<b>Extrait Sec Poids :</b>	73% +/- 2
<b>Extrait Sec Volume :</b>	60% +/- 2
<b>Hygrométrie :</b>	85%
<b>Rendement Moyen :</b>	6 à 7 m <sup>2</sup> / L pour une épaisseur de 100µm secs. 3 à 4 m <sup>2</sup> / L pour une application au pistolet airless pour une épaisseur de 150µm secs.  Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application
<b>Conditionnement :</b>	15 L – 3 L

## SOLUTIONS TOITURE - FINITION

## HORDO

**CONSERVATION :** 12 mois en emballage fermé non ouvert à l'abri du gel, de la chaleur et de la pluie.

**CLASSIFICATION :** Famille I Classe7b2 (NFT 36 005)

**MISE EN OEUVRE**

**Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1.**

**Préparation des fonds :**

- Pour avoir une bonne adhérence, les supports doivent être propres, dépoussiérés et exempts de souillures grasses. En présence de mousses, traiter avant d'appliquer.
- En présence de traces de rouille traiter avec le Musclor.
- Ne pas appliquer sur une toiture ayant reçu une hydrofugation avec un produit siliconé (voir la notice fabricant).
- Sur fibro-ciment âgé (> 10 ans), support qui se délite ou tuiles non poreuses utiliser le HORDO PRIMER en sous-couche obligatoirement.
- Sur cuivre, il est nécessaire d'appliquer une couche de primaire U 103 HYDRO. Sur zinc, carrelage/faïence, alu, galva (déroché), accrochage direct sans primaire (classe 1 selon norme ISO 2409:2013)
- A n'utiliser que sur une toiture avec pente (5 % minimum).
- Ne pas appliquer sur une toiture en ardoise naturelle.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 10 °C ou sur support chaud.
- Attention à la rosée du matin (trous dans le film).

**Application :**

- S'applique à la brosse ou rouleau polyamide méché 18 mm ou pistolet airless.  
Dilution 1ère couche : 5 à 10 % d'eau, 2ème couche pure.
- Conditions idéales pour application au pistolet airless :
  - o dilution 5% maximum ou pur, pression 160 bars, buse 517, 519 ou 521 à préférer, filtre pistolet : 60.
  - o Débit de pompe: 3L/minute. 2 couches croisées obligatoires.

**Matériel :** Brosse, rouleau, pistolet airless (Diam. de buse 17 à 21 - Pression 160 bars<sup>(1)</sup>)

**Nettoyage et dilution :** Eau

<sup>(1)</sup> 1/1000ème de pouce pour pistolet sans air.

**HYGIÈNE ET SÉCURITÉ**

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) et aux indications portées sur l'emballage.



Cette fiche a été établie et corrigée le 25/09/2024. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.