

LES SOLUTIONS BOISERIES HAUTE FINITION

# DX BOIS




## LAQUE ACRYLIQUE SATINÉE D'IMPRESSION ET DE FINITION POUR BOIS

**PROPRIÉTÉS :** Microporeuse, hydrofuge, excellent pouvoir couvrant, aspect tendu et garnissant, sans odeur. Respect de l'environnement.

**DESTINATION :** Pour travaux d'intérieur et d'extérieur, tous travaux d'impression et de finition sur bois

### CARACTÉRISTIQUES



<b>Aspect :</b>	Satin
<b>Teinte :</b>	Blanc + Bases (teintes sur commande)
<b>Densité :</b>	1,27 +/- 0,05 (blanc)
<b>Séchage :</b>	Sec : 3 heures
<b>Recouvrable :</b>	6 heures
<b>Valeur limite en UE. :</b>	Catégorie A/d : 130 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV
<b>Extrait Sec Poids :</b>	50 % +/- 0,5 (blanc)
<b>Extrait Sec Volume :</b>	36 % +/- 0,5 (blanc)
<b>Rendement Moyen :</b>	10 à 12 m <sup>2</sup> / L soit environ 35 microns par couche Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
<b>Conditionnement :</b>	3 L - 1 L

**CONSERVATION** : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.  
**CLASSIFICATION AFNOR** : Famille I Classe 7b2 (NFT 36 005)

**TECHNIQUE  
& SERVICES**  
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

## MISE EN OEUVRE

**Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (Réf. DTU 59.1)**

### Préparation des fonds :


- Bois neufs : poncer, brosser, dépeussier si nécessaire.
- Bois gras : bien dégraisser au diluant cellulosique avant application du DX BOIS.
- Bois peints : si la peinture adhère parfaitement, lessiver et poncer afin de mater la peinture existante, puis appliquer le DX BOIS. Sinon décaper (mécaniquement ou chimiquement) la peinture afin de revenir à un support brut, puis appliquer le DX BOIS.

### Application :

DX BOIS s'applique en deux ou trois couches selon l'exposition. La première couche peut se diluer jusqu'à 10 % si utilisé en impression et jusqu'à 5 % en finition.  
Ne pas appliquer à une température inférieure à + 10°C.

**Matériel** : Rouleau antigoutte 12 mm ou polyester tissé 13 mm, brosse polyester, pistolet.

**Nettoyage** : Eau.



## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 08/03/19. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.

100 RUE DE LA DÉVIATION 93000 BOBIGNY | TÉL : 01 48 91 95 49 | FAX : 01 48 43 99 60  
[WWW.DURALEX-PEINTURES.COM](http://WWW.DURALEX-PEINTURES.COM)

**DURALEX**  
MARQUE DÉPOSÉE